

Road Liner



RAZREĐIVANJE
0-6 % sa
NITRO 1100



POKRIVNOST
40-50 m/kg



ALAT ZA PRIMENU
mašina za
obeležavanje puteva
ili valjak



SUSENJE
<20 min za debljinu
suvog filma od 150µm

Akrilna boja
za obeležavanje puteva

» Brzo sušenje

» Otpornost na UV zračenje

» Ocenjena od strane Helenske centralne laboratorije za javne radove i AETEC

Brzo sušuća akrilna emajl boja na bazi rastvarača, pogodna za obeležavanje kolovoza, betona, pešačkih prelaza, protivkliznih traka, skladišta i parkinga. Dugog veka, izdržljiva i otporna na izloženost UV zračenju. Odlikuje se prilično visokom belinom i blistavošću bez uticaja temperature asfalta na nju. Takođe je izuzetno otporna na ostavljanje tragova automobilske gume i habanje. Premašuje sve tehničke zahteve Helenske centralne laboratorije za javne radove Ministarstva infrastrukture i saobraćaja Grčke prema ELOT EN1871 i ocenjena je od strane AETEC-a u skladu sa EN1436 i EN13197.

A/i (SB) Jednokomponentni premazi.

- VOC granična vrednost: 500 g/L.
- Maksimalna koncentracija VOC proizvoda spremnog za upotrebu: 495 g/L.

TEHNIČKI PODACI

Gustina ISO 2811 pri 25°C	1.62 g/ml (±0.03)
Viskoznost ASTM D 562-05 pri 25°C	70 - 80 KU

Road Liner

Akrilna boja za
obeležavanje puteva

PRIPREMA POVRŠINE

Da bi se osiguralo dobro prijanjanje, površina mora biti suva, čista, bez prašine, masnoća, soli, rđe, ostataka prethodnih boja, oštećene boje i dr.

UPUTSTVA ZA PRIMENU

» SAMO ZA PROFESIONALNU UPOTREBU.

- » Može se naneti, bez prethodnog razređivanja, mašinom za obeležavanje puteva ili valjkom.
- » Razređivanje: Valjak: 3-6% sa KRAFT NITRO SOLVENT 1100.
- » Suvo na dodir: <20 min za debljinu suvog filma 150µm, u zavisnosti od temperature i vlažnosti.
- » Vek trajanja nanetog proizvoda: 12 meseci.
- » Dobro promešati pre i tokom nanošenja.
- » Ne primenjivati na temperaturama ispod 5°C ili iznad 35°C i pri relativnoj vlažnosti vazduha 65% ili višoj.
- » Za povećanje reflektivnosti, proizvod se može mešati sa odgovarajućim staklenim perlama koje se mogu ravnomerno rasporediti nakon nanošenja proizvoda i pre sušenja. Ako se pomeša sa suvim kvarcom, površina postaje neklizajuća i pogodno je čak i za stepenice.

UPUTSTVA NAKON UPOTREBE

» Čišćenje mašine za obeležavanje puteva: pomoću KRAFT NITRO SOLVENT 1100.

PAKOVANJE

Dostupno u beloj i žutoj boji, u posudama od 1 kg, 5 kg, 15 kg i 25 kg. Na zahtev, može biti dostupno i u crnoj, plavoj i crvenoj boji.

UPUTSTVA O ZDRAVLJU, BEZBEDNOSTI I ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

Pre upotrebe pažljivo pročitati uputstva na ambalaži. Za više informacija pogledati Bezbednosni list.

Broj telefona Centra za kontrolu trovanja:

011 360 8440

SKLADIŠTENJE

Čuvati proizvod na temperaturama između 5°C i 35°C izbegavajući izlaganje direktnoj sunčevoj svetlosti i kiši, najviše 24 meseca od datuma proizvodnje. Čuvati ambalažne posude čvrsto zatvorene kada se proizvod ne koristi.