

Fișă Tehnică a produsului

02/2026: ACEASTĂ FIȘĂ TEHNICĂ ÎNLOCUIEȘTE TOATE EDIȚIILE ANTERIOARE RELEVANTE PENTRU ACEST PRODUS



PRATT & LAMBERT® PAINTS
Never compromise®

Universe® Red Seal

Universe® Red Seal este un email alchidic pentru suprafețe metalice, cu rezistență excelentă la intemperii și putere mare de acoperire. Ideal pentru suprafețe metalice exterioare precum uși de garaj, balustrade, utilaje, echipamente industriale etc. Se usucă rapid și uniform, formând o peliculă dură și elastică. Oferă o nivelare excelentă și se aplică ușor cu pensula, asigurând o suprafață uniformă și durabilă, cu un finisaj perfect lucios sau satinat.

- Rezistență la intemperii
- Acoperire ridicată
- Duritate excelentă

Pregătirea suprafeței

Suprafața trebuie să fie uscată și curată, fără praf și alte reziduuri, și trebuie curățată cu solvent adecvat, precum white spirit. Îndepărtați toate straturile de vopsea dezlipite sau exfoliate. Suprafețele vopsite trebuie slefuite cu hârtie abrazivă corespunzătoare pentru a obține un finisaj mat. Se recomandă slefuire umedă.

Sisteme recomandate

Pe suprafețe noi

Pe suprafețe metalice noi: pentru proprietăți anticorozive sporite, înainte de stratul final aplicați 1–2 straturi de **Universe® Anti-Rust Primer**.

Pe aluminiu sau oțel galvanizat: aplicați mai întâi 1–2 straturi de **Universe® Multiprimer**, lăsați să se usuce 24 de ore și șlefuiți înainte de aplicarea stratului final.

Pe suprafețe deja vopsite

Verificați stabilitatea suprafeței deja vopsite. Îndepărtați toate straturile desprinse sau decojite și aplicați direct 2 straturi de **Universe® Red Seal**.

Data Tehnice

Liant:	Rășină alchidică													
Finisaj:*	Lucios	>80 unități @ 60°												
	Satinat	50 unități (±20) @ 60°												
Punct de inflamabilitate:	N/A													
Substanță uscată în greutate:	Lucios/Satinat	59±3%												
Greutate/Litru:	Lucios/Satinat	0,92 – 1,22 kg												
COV:	Vopsele performante monocomponent A/i Valoare limită COV 500 g/L.	<499 g/L												
Randament:		12 – 14 m² per litru per strat												
Grosime peliculă:	Lucios/Satinat	@ 100 µm umed; 40 µm uscat												
Timp de uscare (la 25°C, 50% U.R.):	La atingere	2-3 ore												
	Pentru reaplicare	16 ore												
Diluire		5% white spirit sau solvent pentru												
Colorare	<table><thead><tr><th>Kraft Inspired Color Coloranți Universali</th><th>Lucios</th><th>Satinat</th></tr></thead><tbody><tr><td>Base 1</td><td>✓</td><td>✓</td></tr><tr><td>Base 2</td><td>✓</td><td>✓</td></tr><tr><td>Base 3</td><td>✓</td><td>✓</td></tr></tbody></table>		Kraft Inspired Color Coloranți Universali	Lucios	Satinat	Base 1	✓	✓	Base 2	✓	✓	Base 3	✓	✓
Kraft Inspired Color Coloranți Universali	Lucios	Satinat												
Base 1	✓	✓												
Base 2	✓	✓												
Base 3	✓	✓												
Dimensiuni ambalaje:	1 Quart (0,946 L), 1 Gallon (3,785 L)													

*Date de produs calculate pe Alb

Fișă Tehnică a produsului

02/2026: ACEASTĂ FIȘĂ TEHNICĂ ÎNLOCUIEȘTE TOATE EDIȚIILE ANTERIOARE RELEVANTE PENTRU ACEST PRODUS

Aplicare

Temperatură (aer, suprafață și material): Aplicați la temperaturi peste 5°C și sub 35°C.

Este posibil să fie necesare mai multe straturi de vopsea pentru suprafețe noi și nevopsite, pentru schimbări dramatice de culoare sau atunci când se folosesc culori închise/vibrante, pentru un aspect și o acoperire optime.

Pulverizare: Presiune/Duză/Diluție

2000 psi / .015''-.019'' / 5% White Spirit în volum

Pensulă: Pensulă/Diluție

Nylon-Poliester / 5% White Spirit în volum sau solvent pentru pensulă

Trafalet: Diluție

5% White Spirit în volum sau solvent pentru pensulă

Instrucțiuni după utilizare

- Curățați temeinic uneltele cu apă și detergent.
- Închideți bine recipientul pentru a-l menține în stare bună pentru utilizări viitoare. Depozitați înainte și după deschidere într-un loc răcoros, ferit de lumina directă a soarelui sau de îngheț.
- Așteptați cel puțin 15 zile înainte de a curăța și spăla suprafețele proaspăt vopsite. Nuanțele închise sunt mai puțin rezistente la spălări frecvente.
- Puteți spăla ușor suprafețele vopsite cu un burete moale și apă, iar în caz de pete dificile, cu un detergent ușor.

Precauții - Depozitare

- Nu aplicați la temperaturi <5 °C sau >35 °C și la umiditate >65%.
- Păstrați produsul la temperaturi între 5 °C și 35 °C și la un nivel de umiditate <50%.
- Păstrați recipientul bine închis.

Sănătate, Siguranță & Instrucțiuni De Protecția Mediului

Citiți eticheta înainte de utilizare. Pentru informații suplimentare, consultați Fișa cu Date de Securitate a Materialului conform Regulamentului CE 1272/2008 (CLP).

IMPORTANT: Datele tehnice, informațiile, recomandările și instrucțiunile de mai sus se bazează pe cunoștințe științifice și tehnice, studii de laborator și experiență îndelungată. Cu toate acestea, informațiile de mai sus sunt considerate orientative și trebuie analizate în orice caz în raport cu condițiile specifice fiecărei aplicații. În consecință, adecvarea fiecărui produs pentru orice aplicație trebuie evaluată după consultarea Fișei Tehnice actualizate și a site-ului <https://kraftpaints.com/ro>, precum și după contactarea departamentului de suport tehnic, dacă este necesar. Compania noastră garantează calitatea produsului în sine, însă în orice situație utilizatorul/aplicatorul este exclusiv responsabil pentru eventualele defecte nedorite apărute după utilizarea produsului.

Druckfarben România S.R.L.

Str. Atomistilor 17-23, Magurele, 077125, Ilfov, Romania
+40 214057100

www.druckfarben.gr | www.kraftpaints.gr

Toll Free Number

800 111 7700 Monday - Friday, 8.00 a.m - 04.00 p.m.

Email: office@druckfarben.ro