

Rust Blocker™



RAZREĐIVANJE
5 - 10%



POKRIVNOST
14 - 16 m²/L



ALAT ZA PRIMENU
četka, valjak,
bezvazdušni pištolj za
prskanje



SUSENJE
1-2 sata

Antikorozivni osnovni premaz
za metalne površine

» Izuzetna antikorozivna zaštita

Visokokvalitetni alkidni osnovni premaz na bazi rastvarača, odličnih antikorozivnih svojstava i visoke izdržljivosti, zahvaljujući primeni nove tehnologije i netoksičnih antikorozivnih pigmenta. Može se nanositi na metalne površine kao što su ograde, poljoprivredne mašine, karoserije i dr., pružajući efikasnu zaštitu od rđe. Brzo se suši, ne kaplje i lako se brusi, obezbeđujući izuzetnu adheziju na metalnim površinama i prijanjanje metala i završnog premaza. Pruža odličnu pokrivnost, lako brušenje i nivelisanje, stvarajući ravnomernu mat površinu pre nanošenja završnog premaza.

(A/i) (SB) Jednokomponentni premazi

- VOC granična vrednost: 500g/L
- Maksimalna koncentracija VOC proizvoda spremnog za upotrebu: 499g/L

» Brzo sušenje i odlično prianjanje

» Visok opacitet

TEHNIČKI PODACI

Vrsta veziva	Alkidne smole
Gustina ISO 2811 @ 25°C	1.25-1.38g/mL*
Sadržaj čvrstih materija w/w ISO 3251	69% (±5)*
Viskoznost ASTM D 562-05 pri 25°C	90 KU (±15)
Viskoznost tokom primene ASTM D 562-05 pri 25°C	75 KU (±15)
Nivo sjaja @ 60° ISO 2813	<17,0 GU
Nivo sjaja @ 85° ISO 2813	<20,0 GU
Vreme sušenja (snimač) ASTM D-5895	1 - 3 sata
Unakrsno sečenje (adhezija) ISO 2409	Klasa: 0 (<5% defolijacije na metalnom panelu R-36)
Pokrivnost po sloju	14-16 m²/L**
Preporučena debljina suvog filma (1-2 sloja)	40-80 µm

* (u zavisnosti od

** U zavisnosti od nijanse, načina nanošenja i površinske apsorpcije.

Rust Blocker™

Antikorozivni osnovni premaz
za metalne površine

PRIPREMA POVRŠINE

Da bi se osiguralo dobro prijanjanje, površina mora biti suva, čvrsta, bez prašine, ostataka, oštećene boje i dr. U slučaju postojanja zardalih delova, površinu obrisati odgovarajućim brusnim papirom. Za odmašćivanje površine koristiti KRAFT BRUSH SOLVENT. Mokro brušenje se preporučuje za pripremu površine, kako bi se izbeglo stvaranje prašine i izlaganje istoj.

- **Na novim površinama:** Naneti 1-2 sloja KRAFT RUST BLOCKER pre nanošenja boje i lagano mokro brusiti nakon 24 sata.
- **Na obojenim površinama:** Ukloniti sve ostatke starih boja i naneti 1-2 sloja KRAFT RUST BLOCKER. Nakon 24 lagano brusiti i naneti završni premaz.

UPUTSTVA ZA PRIMENU

- » Proizvod je spreman za upotrebu. Ukoliko je potrebno, prvo razrediti proizvod 5-10% sa KRAFT BRUSH SOLVENT i dobro promešati. Za nanošenje bezvazdušnim pištoljem za prskanje, razrediti 5-10% sa KRAFT NITRO 1100.
- » Može se naneti četkom, valjkom ili bezvazdušnim pištoljem za prskanje.
- » Naneti 1-2 sloja KRAFT RUST BLOCKER za postizanje idealnog rezultata. Zatim naneti 2 sloja odabranog KRAFT završnog premaza.
- » Naneti na otvorenom ili u dobro provetrenom prostoru.
- » Minimalno vreme do ponovnog nanošenja: 24 sata.
- » Suvo na dodir: 1-2 sata na 25°C i 50% relativne vlažnosti vazduha. Vreme sušenja zavisi od vremenskih uslova.
- » Ne primenjivati na temperaturama ispod 5°C ili iznad 35°C i pri relativnoj vlažnosti vazduha 65% ili višoj.

UPUTSTVA NAKON UPOTREBE

- » Odmah očistiti alat pomoću KRAFT BRUSH SOLVENT, a zatim toplom vodom i sapunom.
- » Dobro zatvoriti ambalažnu posudu kako bi se sačuvao proizvod u dobrom stanju za buduću upotrebu. Čuvati na hladnom mestu pre ili nakon otvaranja, izbegavajući izlaganje sunčevoj svetlosti ili smrzavanju.

PAKOVANJE

Dostupno u beloj, sivoj (RAL 7040), terakota i crnoj boji, u posudama od 0,375L, 0,75L i 2,5L.

UPUTSTVA O ZDRAVLJU, BEZBEDNOSTI I ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

Pažljivo pročitati uputstva na ambalaži pre upotrebe. Za više informacija pogledati Bezbednosni list.

Broj telefona Centra za kontrolu trovanja:

011 360 8440

SKLADIŠTENJE

Čuvati proizvod na temperaturama između 5°C i 35°C izbegavajući izlaganje direktnoj sunčevoj svetlosti i kiši, najviše 24 meseca od datuma proizvodnje. Čuvati ambalažne posude čvrsto zatvorene kada se proizvod ne koristi.

09/2023 OVAJ TEHNIČKI LIST ZAMENJUJE SVA PRETHODNA IZDANJA RELEVANTNA ZA OVAJ PROIZVOD

2/2

KLAUZULA O ODBIJANJU ODGOVORNOSTI: Gore navedeni tehnički podaci, informacije, preporuke i smernice zasnivaju se na naučnim i tehničkim saznanjima, laboratorijskim studijama i dugogodišnjem iskustvu. Međutim, gorenavedene informacije se smatraju indikativnim i treba ih preispitati u svakom slučaju u vezi sa svim specifičnim uslovima primene. Shodno tome, podobnost svakog proizvoda tokom bilo koje primene mora biti procenjen nakon uvida ažuriranog Tehničkog lista i veb-sajta www.kraftpaints.com, kao i nakon kontaktiranja odeljenja za tehničku podršku, u slučaju potrebe. Naša kompanija garantuje kvalitet samog proizvoda, dok je u svakom slučaju korisnik/aplikator isključivo odgovoran za bilo kakve neželjene neuspehe nakon korišćenja proizvoda.

DF D.O.O. BEOGRAD - Member of Druckfarben Group

MILORADA MIŠKOVIĆA 36, 11 010 BEOGRAD - SERBIA | TEL.: +381 11 4567 751

e-mail: office@df.rs

www.druckfarbengroup.com | www.kraftpaints.com