

Spachtel™



Diluare
0%



Acoperire
1,5 - 2,5 m²/kg



Aplicare
șpaclu, mistrie sau
pistol airless



Uscare
30 - 45 minute

Chit 100% acrilic, pe bază de apă,
pentru reparații la interior și exterior

» Aplicare ușoară

» Uscare rapidă

» Umplere și șlefuire excepționale

Chit acrilic, pe bază de apă, pentru reparații la interior și exterior, foarte rezistent la umiditate și îngheț. Poate fi aplicat pe lemn, gips-carton, plăci de ciment, tencuieli din ipsos, suprafețe metalice grunduite. Se șlefuieste ușor și îmbunătățește calitatea suprafeței. Este superior chitului sau stucului convențional, care se usucă greu și prezintă adeseori urme de îngălbenire, crăpături și pete pe stratul final. Poate fi acoperit rapid cu vopsele emulsionate, vopsele acrilice sau cu emailuri care previn fisurările sau exfolierile.

Grunduri A/g (WB).

- Valoare limită COV: 30g/L
- Concentrația maximă de COV în produsul gata de utilizare: 29g/L

DATE TEHNICE

Liant	acrilic
Densitate - ISO 2811 @ 25°C	1.55 g/mL (±0.05)
Conținut de substanțe nevolatile - ISO 3251-03	69 % (±3%)
Vâscozitate - ISO 2555 @ 25°C	320.000 m.Pas (+/-50.000) (sp.7/10rpm)
pH	8.5-9.5
Uscare superficială	30-45 minute
Timpul minim până la șlefuire	3 - 4 h
Randament de acoperire per strat	1.5-2.5 m ² /Kg*

* În funcție de gradul de absorbție al suprafeței.

Spachtel™

Chit 100% acrilic, pe bază de apă,
pentru reparații la interior și exterior

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI ȘI APLICARE

Pentru a asigura o bună aderență, suprafața suport trebuie să fie uscată, curată și fără urme de praf, grăsimi, săruri, rugină, reziduuri, vezicule de vopsea etc.

» **Pe suprafețe cu mușgai, mușchi, ciuperci și alge:** îndepărtați reziduurile, aplicați 1 strat de **KRAFT MOLD BLOCKER**, curățați suprafața, amorsați cu **KRAFT ECO DUR AQUA** și finisați cu 2 straturi de **KRAFT SPACHTEL**.

» **Pe beton, ipsos și gips proaspăt:** grunduiți cu **KRAFT ECO DUR** și lăsați să se usuce cel puțin 30 de zile înainte de a aplica **KRAFT SPACHTEL**.

» **Pe suprafețe noi din lemn:** șlefuiți și curățați suprafața și apoi aplicați 1 strat de **KRAFT WOOD CARE AQUA** sau **KRAFT WOOD CARE**.

» La final, aplicați 2-3 straturi de **KRAFT SPACHTEL**.

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE

» Produsul nu trebuie diluat.

» Uscare superficială (la atingere): 30-45 minute, la o temperatură de 25°C și o umiditate relativă de 50%. (Timpul de uscare crește în condiții de umiditate ridicată și temperaturi scăzute).

» Timp minim de așteptare până la șlefuire: 3-4 ore.

» Timp minim de așteptare până la aplicarea stratului următor: 24 de ore.

» A nu se aplica la temperaturi de sub 10°C sau de peste 35°C și la o umiditate relativă de 65% sau mai mare.

» Stratul final de vopsea se aplică după amorsarea suprafeței (deja tratată cu **KRAFT SPACHTEL**) cu 1 strat de **KRAFT ECO DUR AQUA** sau **KRAFT HAFT**.

INSTRUCȚIUNI DUPĂ UTILIZARE

» Curățați imediat uneltele utilizate și resturile de produs, cu apă caldă și săpun sau detergent.

» Închideți ermetic recipientul, după utilizare, pentru a păstra produsul în stare bună, în vederea utilizării viitoare.

» Păstrați recipientul, înainte sau după deschidere, într-un loc răcoros, ferit de lumina soarelui sau de îngheț.

AMBALARE

Produsul este disponibil în culoarea alb, ambalat în recipiente de 400g, 800g și 5Kg

SĂNĂTATE, SIGURANȚĂ & INSTRUCȚIUNI DE PROTECȚIA MEDIULUI

Citiți eticheta, înainte de a utiliza produsul. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați Fișa cu date de securitate a materialelor.

Telefon Centrul de informare toxicologică:

+021/318 36 06 int. 104

DEPOZITARE

Depozitați produsul la temperaturi cuprinse între 5°C și 35°C, într-un loc ferit de acțiunea directă a razelor solare și de ploaie, timp de maximum 24 de luni de la data fabricației. Păstrați recipientele închise ermetic, pe perioada când nu le utilizați.

