

# Spachtel™ Light



ΑΡΑΙΩΣΗ  
0%



ΜΕΘΟΔΟΣ  
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  
Σπάτουλα



ΣΤΕΓΝΩΜΑ  
30 λεπτά

Ελαφρύς στόκος  
για εύκολο γέμισμα

## » Δουλεύεται μαλακά

## » Δεν συρρικνώνεται

## » Στεγνώνει γρήγορα

Έτοιμος λευκός πολύ ελαφρύς στόκος οικοδομών με συμπολυμερείς ακρυλικές ρητίνες και ελαφροβαρή υαλοσφαιρίδια για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Είναι κατάλληλος για εύκολη πλήρωση ρωγμών και οπών έως 5cm σε επιφάνειες από σοβά, τούβλο, γυψοσανίδα, σκυρόδεμα ξύλου, κλπ. Δουλεύεται πολύ εύκολα, στεγνώνει γρήγορα και δεν συρρικνώνεται. Επαναβάφεται γρήγορα χωρίς να δημιουργούνται ρηγματώσεις ή αποκολλήσεις.

### A/Ζ (Υ) Αστάρια.

- Οριακή τιμή Π.Ο.Ε.: 30g/L.
- Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε., έτοιμου προς χρήση προϊόντος: 29 g/L

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πυκνότητα ISO 2811 @ 25°C	0.34 g/mL ( $\pm 0.04$ )
Επιφανειακό Στέγνωμα	~30 λεπτά
Ελάχιστος Χρόνος Επαναβαφής	1 ώρα

# Spachtel™ Light

Ελαφρύς στόκος  
για εύκολο γέμισμα

## ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Για την εξασφάλιση καλής πρόσφυσης, η επιφάνεια απαιτείται να είναι στεγνή, καθαρή και απαλλαγμένη από σκόνες, λίπη, άλατα, σκουριές, σαθρές βαφές και υπολείμματα, φουσκωμένα χρώματα κλπ.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- » Τοποθετήστε με σπάτουλα στο επιθυμητό σημείο. Στη συνέχεια πιέστε και εξομαλύνετε για τη σωστή πλήρωση της οπής.
- » Ελάχιστος χρόνος τριψίματος: Μετά από 30 λεπτά (εάν απαιτείται).

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- » Καθαρίστε αμέσως τα εργαλεία μετά τη χρήση τους, με ζεστό νερό και σαπούνι.
- » Κλείστε αμέσως καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση και αποθικεύστε το πριν ή μετά το άνοιγμα σε δροσερό μέρος μακριά από την έκθεση στον ήλιο ή στον παγετό.
- » Επαναβαφή: Μετά από 1 ώρα.
- » Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C και πάνω από 35°C καθώς και σε σχετική υγρασία άνω του 65%.
- » Το τελικό χρώμα εφαρμόζεται αφού ασταρωθεί το KRAFT SPACHTEL LIGHT με μία στρώση KRAFT ECO DUR AQUA ή KRAFT HAFT.
- » Σε εφαρμογή σε ξύλο, πριν τη βαφή προηγείται αστάρωμα με KRAFT VELATOURA ή KRAFT VELATOURA AQUA.

## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε λευκό σε συσκευασίες των 600ml, 2.5L.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε προσεχτικά πριν τη χρήση το δοχείο του προϊόντος.  
Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

210 7793 777

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C.  
Διατηρείτε τα δοχεία ερμηνικά κλειστά.

**09/24** ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ

2/2

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Τα άνω τεχνικά στοιχεία, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στις επιστημονικές γνώσεις, εργαστηριακές μελέτες και τη μακροχρόνια εμπειρία μας, ωστόσο οι ώρες προϊόντος πρέπει να επωρούνται ενδεικτικές και να επανεξετάζονται σε κάθε περίπτωση σε σκέψη με τις εκάστοτε συνθήκες και την κάθε πρακτική εφαρμογή. Συνεπώς, θα πρέπει να εξετάζεται η καταλλόλοτητα του προϊόντος για κάθε συγκεκριμένη χρήση, κατόπιν ενημέρωσης από την τρέχουσα έκδοση του Εντύπου Τεχνικών Πληροφοριών στην ιστοσελίδα μας [www.kraftpaints.com](http://www.kraftpaints.com), καθώς και επικοινωνίας με το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας, αν υπάρχει ανάγκη. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση ο χρήστης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη σχετικά με τυχόν ανεπιθύμητες επιπτώσεις από τη χρήση του προϊόντος.

**DRUCKFARBEN ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.**

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 19 300, ΑΤΤΙΚΗ | ΤΗΛ.: +30 210 55 19 500 - FAX: +30 210 55 19 501  
[www.druckfarbengroup.com](http://www.druckfarbengroup.com) | [www.kraftpaints.com](http://www.kraftpaints.com)

**ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΕ**

- ✓ ISO 9001
- ✓ ISO 140001
- ✓ ISO 50001
- ✓ ISO 45001



Γραμμή Επικοινωνίας / Παραγγελιών Χωρίς Χρέωση  
800 111 7700 Δευτέρα - Παρασκευή, 8.00 π.μ - 04.00 μ.μ.  
e-mail: [paints.orders@druckfarben.gr](mailto:paints.orders@druckfarben.gr)