

Sport Coat



Diluare
0%



Acoperire
4 - 6 m²/L



Aplicare
trafalet, pensulă,
racletă sau
pistol airless



Uscare
1 - 2 ore

Vopsea 100% acrilică pentru terenuri de sport

» Ideală pentru terenuri de tenis, baschet, volei etc.

» Ultrarezistentă la frecare și la condițiile din mediul exterior

» Foarte rezistentă la radiațiile UV

Vopsea acrilică 100% colorată, pe bază de apă îmbunătățită cu cristale de rocă, conferindu-i rezistență ridicată la frecare și la condițiile atmosferice naturale. Este special creată pentru utilizare pe terenuri de tenis (categoria ITF:3, mediu), de baschet, volei etc. Asigură o suprafață autonivelantă și antiderapantă de mare elasticitate și foarte durabilă în timp. Oferă impermeabilizare excelentă și este ultrarezistentă la radiațiile UV și la intemperii, păstrând suprafața curată și nuanțele nealterate în timp. Poate fi aplicată pe suprafețe noi sau deja vopsite din beton (ciment sau asfalt).

A/i (WB) Acoperiri unicomponente cu funcție specială.

- Valoare limită COV: 140g/L
- Conținutul maxim de COV în produsul gata de utilizare: 139 g/L

DATE TEHNICE

Densitate ISO 2811 @25°C	1,05g/mL (±0.05)
Vâscozitate - ASTM D 562-05 @ 25°C	120KU (±15)
pH	8,5 - 9,5
Randament de acoperire per strat	4 - 6 m ² /L*

* În funcție de metoda de aplicare și de gradul de absorbție al suprafeței.

Sport Coat

Vopsea 100% acrilică pentru terenuri de sport

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI ȘI APLICARE

Pentru a asigura o bună aderență, suprafața suport trebuie să fie uscată, curată și fără urme de praf, grăsimi, săruri, rugină, reziduuri, vezicule de vopsea etc.

- » Nivelati suprafața și îndepărtați mecanic mușchiul, ciupercile și algele, apoi spălați suprafața cu apă și săpun și lăsați-l să se usuce.
- » Folosiți **KRAFT PUTTY**, pentru umplerea golurilor, fisurilor și repararea zonelor deteriorate.
- » În cazul suprafețelor noi din ciment, lăsați cimentul să se întărească cel puțin 3 săptămâni înainte de aplicarea vopselei și amorsați mai întâi cu **KRAFT ECO DUR AQUA** sau **KRAFT DUR**.

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE

- » Puteți aplica vopseaua cu o pensulă, cu un trafalet, cu o racletă (spatulă elastică) sau cu un pistol pulverizator airless.
- » Diluare: nerecomandat.
- » Timp de uscare superficială (la atingere): după 1-2 ore, la o temperatură de 25°C și o umiditate relativă de 50% (timpul de uscare este mai lung, în condiții de umiditate crescută/temperatură scăzută).
- » Timp de așteptare înainte de aplicarea stratului următor: minimum 6 ore după aplicarea primului strat, în condiții favorabile uscării. Aplicați 2-3 straturi de KRAFT SPORT COAT.
- » Timp de întărire completă: minimum 7 zile, în condiții favorabile uscării, care facilitează întărirea completă a vopselei, astfel încât să se poată călca pe terenul vopsit.
- » A se amesteca bine înainte de aplicare și la intervale regulate în timpul aplicării.
- » Nu aplicați la temperaturi sub 5°C sau peste 35°C și la o umiditate relativă de 65% sau mai mare.
- » Evitați aplicarea sub acțiunea directă a razelor solare.
- » Nu aplicați în caz de ploaie iminentă.

INSTRUCȚIUNI DUPĂ UTILIZARE

- » Curățați imediat uneltele utilizate și resturile de produs cu apă caldă și săpun sau detergent.

AMBALARE

Produsul este disponibil în recipiente de plastic, de 10 litri, în culorile roșu-cărămiziu, verde și albastru, iar, la cerere, și în diverse alte nuanțe..

SĂNĂTATE, SIGURANȚĂ & INSTRUCȚIUNI DE PROTECȚIA MEDIULUI

Citiți eticheta, înainte de a utiliza produsul. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați Fișa cu date de securitate a materialelor.

Telefon Centrul de informare toxicologică:

+021/318 36 06 int. 104

DEPOZITARE

Depozitați produsul la temperaturi cuprinse între 5°C și 35°C, într-un loc ferit de acțiunea directă a razelor solare și de ploaie, timp de maximum 24 de luni de la data fabricației. Păstrați recipientele cu produs închise ermetic, pe perioada când nu le utilizați.

