

Sport Coat



RAZREĐIVANJE
0%



POKRIVNOST
4 - 6 m²/L



ALAT ZA PRIMENU
valjak, četka, brisač
ili bezvazdušni pištolj
za prskanje



SUSENJE
1-2 sata

100% Akrilna boja
za sportske terene

» **Idealno za teniske,
košarkaške, odbojkaške
terene i dr.**

» **Visoka otpornost na trenje
i spoljne uslove**

» **Velika otpornost
na UV zračenje**

Obojena, 100% akrilna boja na vodenoj bazi, obogaćena mineralnim kristalima, sa visokom otpornošću na trenje i spoljašnje uslove. Proizvod posebno razvijen za primenu na teniskim terenima (kategorija ITF:3, srednji), košarkaškim, odbojkaškim terenima i dr. Stvara samonivelišu neklizajuću površinu, velike elastičnosti i izuzetne izdržljivosti. Pruža odličnu hidroizolacionu zaštitu, visoku otpornost na UV zračenje i vremenske uslove, održavajući površinu čistom i nijanse postojanim tokom dugog vremenskog perioda. Može se nanositi na prethodno obojene ili nove površine od betona (cementa ili asfalta).

A/i (WB) Jednokomponentni premazi

- VOC granična vrednost: 140 g/L.
- Maksimalna koncentracija VOC proizvoda spremnog za upotrebu: 139 g/L.

TEHNIČKI PODACI

Gustina ISO 2811 @ 25°C	1,05g/ml (±0,05)
Viskoznost ASTM D 562-05 pri 25°C	120KU (±15)
pH	8.5-9.5
Pokrivnost po sloju	4 - 6 m ² /L*

* U zavisnosti od načina nanošenja i površinske apsorpcije.

Sport Coat

100% Akrilna boja
za sportske terene

PRIPREMA POVRŠINE

Da bi se osiguralo dobro prijanjanje, površina mora biti suva, čista, bez prašine, masti, soli, rđe, ostataka, oštećene boje i dr.

- » Poravnati površinu i ukloniti svu mahovinu, gljivice i alge mehaničkom abrazijom, oprati sapunastom vodom i ostaviti da se podloga osuši.
- » Koristiti KRAFT PUTTY za popunjavanje šupljina, pukotina i oštećenih delova.
- » Svež beton, ostaviti da se osuši najmanje 3 nedelje pre nanošenja i prvo naneti osnovni premaz KRAFT ECO DUR AQUA ili KRAFT DUR.

UPUTSTVA ZA PRIMENU

- » Može se naneti četkom, valjkom, brisačem (elastičnom špatulom) ili bezvazdušnim pištoljem za prskanje.
- » Razređivanje: Ne preporučuje se.
- » **Suvo na dodir:** 1-2 sata na 25°C i 50% relativne vlažnosti (vreme sušenja je duže pri vlažnim/hladnim uslovima).
- » **Vreme do ponovnog nanošenja:** Minimalno 6 sati nakon nanošenja prvog premaza pri povoljnim uslovima za sušenje. Naneti 2-3 sloja KRAFT SPORT COAT.
- » **Vreme potpunog stvrdnjavanja:** Minimalno 7 dana pri povoljnim uslovima za sušenje, za potpuno stvrdnjavanje i prohodnost.
- » Dobro promešati pre i tokom nanošenja.
- » Ne primenjivati na temperaturama ispod 5°C ili iznad 35°C i pri relativnoj vlažnosti vazduha 65% ili višoj.
- » Izbegavati nanošenje pod direktnom sunčevom svetlošću.
- » Ne primenjivati u slučaju očekivane kiše.

UPUTSTVA NAKON UPOTREBE

- » Odmah očistiti alat i ostatke proizvoda toplom vodom i sapunom ili deterdžentom.

PAKOVANJE

Dostupno u plastičnim posudama od 10L. Dostupno u terakota, zelenoj, plavoj i drugim nijansama na zahtev.

UPUTSTVA O ZDRAVLJU, BEZBEDNOSTI I ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

Pre upotrebe pažljivo pročitati uputstva na ambalaži. Za više informacija pogledati Bezbednosni list.

Broj telefona Centra za kontrolu trovanja:

011 360 8440

SKLADIŠTENJE

Čuvati proizvod na temperaturama između 5°C i 35°C izbegavajući izlaganje direktnoj sunčevoj svetlosti i kiši, najviše 24 meseca od datuma proizvodnje. Čuvati ambalažne posude čvrsto zatvorene kada se proizvod ne koristi.