

Teak & Deck Oil



RAZREĐIVANJE
0%



POKRIVNOST
12-16 m²/L



ALAT ZA PRIMENU
Četka, krpa



SUSENJE
2 - 3 sata

Specijalno impregnaciono ulje za drvene površine sa dodatkom voska

» PU modifikovano

» Sa voskom. Čini površinu vodootpornom

» UV filteri visoke tehnologije

Specijalna mešavina prirodnih ulja modifikovana poliuretanom, obogaćena voskom i UV filterima. Idealno za očuvanje i osvežavanje tvrdih i egzotičnih vrsta drveta kao što su tikovina, iroko, bangkirai, hrast, mahagoni (kao što su niangon i meranti) i golo drvo. Idealno za spoljni nameštaj, pergole, ograde i drvene palube za čamce. Dubinski ispunjava pore drveta, sprečava prodor vode i odlikuje se velikom otpornošću na teške vremenske uslove. Kada se redovno koristi, neguje drvo, čineći ga izdržljivijim na klimatske promene i bleđenje.

A/h (SB) Vezivni osnovni premazi

- VOC granična vrednost: 750g/L
- Maksimalna koncentracija VOC proizvoda spremnog za upotrebu: 590g/L

TEHNIČKI PODACI

Vrsta veziva	PU /Mešavina ulja
Gustina ISO 2811 @ 25°C	0,84 g/mL(±0,02)
Sadržaj čvrstih materija sa ISO 3251-03	43% (±3)
Čaša za protok - viskoznosti No4 @ 25°C ISO 2431	13 s (±2)
Pokrivnost po sloju	12-16 m ² /L*

* U zavisnosti od načina nanošenja i vrste drveta

Teak & Deck Oil

Specijalno impregnaciono ulje za drvene površine sa dodatkom voska

PRIPREMA POVRŠINE

Da bi se osiguralo dobro prijanjanje, površina mora biti suva, bez prašine, ostataka, smola ili masnoće. Ukloniti sve ostatke starih lakova.

U slučaju da je površina prethodno obojena dekorativnim ili impregnacionim lakom, prvo se mora očistiti sredstvom za skidanje boje KRAFT REMOVER. Površinu treba brusiti odgovarajućim brusnim papirom (po mogućnosti No120) do zaglađene završne obrade. Mokro brušenje je preporučljivo gde god je to moguće kako bi se izbeglo stvaranje prašine ili izlaganje istoj. U slučaju da je potrebna dodatna zaštita od crvotočine ili gljivica, prvo naneti jedan sloj sredstva za zaštitu KRAFT WOOD CARE.

UPUTSTVA ZA PRIMENU

- » Uveriti se da je drvo suvo i da nema najavljene kiše za narednih 48 sati nakon završetka nanošenja završnog premaza.
- » Ne nanositi pod direktnom izloženosti suncu.
- » Proizvod je spreman za upotrebu.
- » Pre nanošenja dobro promešati.
Naneti 1 sloj **KRAFT TEACK& DECK OIL**.
- » Nakon 24 sata naneti drugi sloj.
- » Nakon 5 minuta ukloniti višak proizvoda sa površine suvom krpom.
- » Na površine izložene nepovoljnim vremenskim uslovima naneti 2 sloja KRAFT TEACK & DECK OIL.
- » Ukoliko je drvo veoma upojno ili pod velikim naprezanjem, možda će biti potreban dodatni premaz do potpune saturacije. Ponovo, ukloniti višak proizvoda sa površine krpom nakon 5 minuta, duž drveta.
- » Proizvod se može naneti na površinu četkom ili krpom, duž drveta.
- » Suvo na dodir: 2-3 sata na 25°C i 60% relativne vlažnosti vazduha. Vreme sušenja zavisi od vremenskih uslova.
- » Završna boja drveta zavisi od njegove početne boje i starosti.
- » Ne primenjivati na temperaturama ispod 5°C ili iznad 35°C i pri relativnoj vlažnosti vazduha 65% ili višoj.

UPUTSTVA NAKON UPOTREBE

- » Odmah očistiti alat pomoću KRAFT BRUSH SOLVENT.
- » Dobro zatvoriti ambalažnu posudu i okrenuti je naopako tako da pokrije unutrašnje zidove za hermetičko zaptivanje, kako bi se sačuvao proizvod u dobrom stanju za buduću upotrebu.
- » Za održavanje i osveženje površine ponoviti nanošenje jednom godišnje.

PAKOVANJE

Dostupno u bezbojnoj nijansi, u posudama od 0,75L i 2,5 L.

UPUTSTVA O ZDRAVLJU, BEZBEDNOSTI I ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

Pažljivo pročitati uputstva na ambalaži pre upotrebe. Za više informacija pogledati Bezbednosni list.

Broj telefona Centra za kontrolu trovanja:

011 360 8440

SKLADIŠTENJE

Čuvati proizvod na temperaturama između 5°C i 35°C izbegavajući izlaganje direktnoj sunčevoj svetlosti i kiši, najviše 24 meseca od datuma proizvodnje. Čuvati ambalažne posude čvrsto zatvorene kada se proizvod ne koristi.

09/2023 OVAJ TEHNIČKI LIST ZAMENJUJE SVA PRETHODNA IZDANJA RELEVANTNA ZA OVAJ PROIZVOD

2/2

KLAUZULA O ODBIJANJU ODGOVORNOSTI: Gore navedeni tehnički podaci, informacije, preporuke i smernice zasnivaju se na naučnim i tehničkim saznanjima, laboratorijskim studijama i dugogodišnjem iskustvu. Međutim, gorenavedene informacije se smatraju indikativnim i treba ih preispitati u svakom slučaju u vezi sa svim specifičnim uslovima primene. Shodno tome, podobnost svakog proizvoda tokom bilo koje primene mora biti procenjen nakon uvida ažuriranog Tehničkog lista i veb-sajta www.kraftpaints.com, kao i nakon kontaktiranja odeljenja za tehničku podršku, u slučaju potrebe. Naša kompanija garantuje kvalitet samog proizvoda, dok je u svakom slučaju korisnik/aplikator isključivo odgovoran za bilo kakve neželjene neuspehe nakon korišćenja proizvoda.