

Total Proof™ PU Primer Aqua

EOTA EAD 030350-00-0402
25 YEARS
WORKING LIFE



RAZREĐIVANJE
0%



POKRIVNOST
0,110 -
0,120 Kg/m²



ALAT ZA PRIMENU
četka, valjak ili
bezvazdušni pištolj
za prskanje

Bezbojni akrilni impregnacioni osnovni
premaz za horizontalne porozne površine

» Vek trajanja od 25 godina kao deo TOTAL
PROOF PU FIBER 25 SISTEMA

» Idealna hidroizolacija krovova

» Poboľšano prianjanje

» Eliminacija površinske apsorpcije

» Impregnacija i stabilizacija površine

» Jednostavnost primene

OPIS

Total Proof PRIMER AQUA je bezbojni impregnacioni osnovni premaz za horizontalne porozne površine. Sadrži smole na bazi akrila. Pogodan je za upotrebu, idealan je osnovni premaz za krovove kako bi bili hidroizolovani TOTAL PROOF PU FIBER 25 SISTEMOM sa vekom trajanja od 25 godina, kao i za proizvode na vodenj bazi iz linije proizvoda TOTAL PROOF.

Vezujući osnovni premazi A/h (WB)

- Granična vrednost EU: 30g/l (2010).
- Maksimalni sadržaj HOS proizvoda u stanju spremnom za upotrebu: 29/L.

PODRUČJE PRIMENE

Total Proof PRIMER AQUA pruža odličnu adheziju i hidroizolaciju, jer idealno impregnira i stabilizuje porozne površine betona, cementa, starih pločica, cementnih ploča i sl.

TEHNIČKI PODACI

Gustina ISO2811 pri 25°C	1,02g/mL (±0,02)
Težina čvrstih materija (w/w) ISO 3251	27,5% (±2)
Viskoznost - Čaša za protok No4 @ 25°C ISO 2431	15 s (±5)
pH	8,9 (±0,5)

Total Proof™ PU Primer Aqua

Bezbojni akrilni impregnacioni osnovni
 premaz za horizontalne porozne površine

UPUTSTVA ZA UPOTREBU

- » **PODLOGA - PRIPREMA:** Podloga treba biti ravna, čista, čvrsta, bez stajaće vode, prašine, ulja i slabo vezanih elemenata. Za sve neophodne popravke, za pravilnu pripremu podloge, odabrati odgovarajuće reparaturne materijale iz asortimana KRAFT Paints.
- » **MEŠANJE:** Dobro promešati pre i tokom upotrebe. Nije potrebno razređivanje.
- » **PRIMENA:** Na upojne podloge (npr. beton, cement, stare pločice, itd.) naneti osnovni premaz Total Proof Primer Aqua u jednom sloju. Nakon nanošenja osnovnog premaza sačekati 24 sata i naneti prvi sloj Total Proof PU FIBER 25 bez razređivanja ili bilo koju tečnu membranu iz linije TOTAL PROOF proizvoda.
- » **ČIŠĆENJE:** Odmah nakon nanošenja alat se mora očistiti toplom vodom i sapunom ili rastvorom sa deterdžentom. Ukloniti što više materijala sa alata pre čišćenja.

VAŽNE NAPOMENE

- » Ne primenjivati na temperaturama ispod 5°C i iznad 35°C, kao i na nivoima vlažnosti vazduha iznad 65%. Ne primenjivati u slučaju najavljenog mraza najmanje narednih 48 sati nakon primene. Ne primenjivati u slučaju predstojeće kiše ili na direktnoj jakoj sunčevoj svetlosti i strujama vetra.

PAKOVANJE - NIJANSE

Dostupno u bezbojnoj nijansi, u posudama od 1 kg, 4 kg i 10 kg.

POTROŠNJA

- » Ukupna potrošnja Total Proof PRIMER AQUA je 0,110 – 0,120 Kg/m² u jednom sloju, u zavisnosti od površinske apsorpcije.

UPUTSTVA O ZDRAVLJU, BEZBEDNOSTI I ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

Pre upotrebe pažljivo pročitati uputstva na ambalaži i slediti sve mere opreza i upozorenja. Za više informacija pogledati Bezbednosni list.

Broj telefona Centra za kontrolu trovanja:

011 360 8440

SKLADIŠTENJE

Čuvati proizvod na temperaturama između 5°C i 35°C izbegavajući izlaganje direktnoj sunčevoj svetlosti i kiši, maksimalno 24 meseca od datuma proizvodnje. Čuvati ambalažne posude čvrsto zatvorene kada se proizvod ne koristi.

 1020
DRUCKFARBEN HELLAS SA Megaridos Ave., Kallistiri area, GR-19300 Aspropyrgos, Grčka
24
DoP: 0No 04.20 Total Proof PU Fiber 25 sistem Kompleti za hidroizolaciju krova sa tečnim nanošenjem, W3
EAD 030350-00-0402 ETA 24/0356

06/2024 OVAJ TEHNIČKI LIST ZAMENJUJE SVA PRETHODNA IZDANJA RELEVANTNA ZA OVAJ PROIZVOD

2/2

KLAUZULA O ODBIJANJU ODGOVORNOSTI: Gore navedeni tehnički podaci, informacije, preporuke i smernice zasnivaju se na naučnim i tehničkim saznanjima, laboratorijskim studijama i dugogodišnjem iskustvu. Međutim, gorenavedene informacije se smatraju indikativnim i treba ih preispitati u svakom slučaju u vezi sa svim specifičnim uslovima primene. Shodno tome, podobnost svakog proizvoda tokom bilo koje primene mora biti procenjen nakon uvida ažuriranog Tehničkog lista i veb-sajta www.kraftpaints.com, kao i nakon kontaktiranja odeljenja za tehničku podršku, u slučaju potrebe. Naša kompanija garantuje kvalitet samog proizvoda, dok je u svakom slučaju korisnik/aplikator isključivo odgovoran za bilo kakve neželjene neuspehe nakon korišćenja proizvoda.

DF D.O.O. BEOGRAD - Member of Druckfarben Group

MIŁORADA MIŠKOVIĆA 36, 11 010 BEOGRAD - SERBIA | TEL.: +381 11 4567 751

e-mail: office@df.rs

www.druckfarbengroup.com | www.kraftpaints.com