

Total Proof™ PU Primer



RAZREĐIVANJE
0%



POKRIVNOST
0,15 - 0,25 L/m²



ALAT ZA PRIMENU
četka, valjak ili
bezvazdušni pištolj
za prskanje



SUSENJE
1-2 sata

Poliuretanski osnovni premaz
na bazi rastvarača za porozne površine

» Odlično prijanjanje na porozne podloge

KRAFT TOTAL PROOF PU PRIMER je bezbojni poliuretanski osnovni premaz. Odlikuje se dubokom impregnacijom, odličnim prijanjanjem na porozne podloge i visokom otpornošću na mehanička naprezanja i trenja. Smanjuje apsorpciju i stabilizuje porozne podloge od betona, gipsa, drveta, gipsanih ploča. Brzo se suši i poboljšava performanse KRAFT TOTAL PROOF PU-S hidroizolacione membrane. Može se koristiti i kao stabilizator starih ili oštećenih podova i zidnih površina, i kao providni zaštitni završni premaz na podovima koji su izloženim hemikalijama, kiselinama, uljima, mineralnim uljima i sl.

A/h (SB) Vezivni osnovni premazi.

- VOC granična vrednost: 750g/L.
- Maksimalna koncentracija VOC proizvoda spremnog za upotrebu: 749 g/L.

» Duboka penetracija

» Visoka otpornost na mehaničko naprezanje i trenje

TEHNIČKI PODACI

Gustina ISO 2811 @ 25°C	0,99 g/ml (±0,02)
Sadržaj čvrstih materija:	40% (± 2)
Viskoznost Ford Cup No.4 ASTM D 1200 @ 25°C	10-30 s
Adhezija ASTM D 903	>2,0 N/mm²
Tvrdoća (Shore A) ASTM D2240	> 80
Pokrivnost (ukupna)	0,15 – 0,25 l/m²*
Pokrivnost (ukupna kao zaštitni materijal)	0,1 – 0,15 l/m²*

* U zavisnosti od nijanse, načina nanošenja i površinske apsorpcije.

Total Proof™ Pu-Primer

Poliuretanski osnovni premaz
na bazi rastvarača za porozne površine

PRIPREMA POVRŠINE I NANOŠENJE

- » Da bi se osiguralo dobro prijanjanje, površina mora biti suva, glatka, čista i bez prašine, masnoća, soli, rđe, oštećenih boja i ostataka i dr. Sadržaj vlažnosti ne sme biti veći od 5%. Ukloniti prethodno nanete premaze, mahovinu, gljivice i alge mehaničkom abrazijom. Ne prati vodom.
- » Površine od svežeg betona, cementa i maltera treba da se suše najmanje 4 sedmice pre nanošenja KRAFT TOTAL PROOF PU PRIMER.
- » Popuniti spojeve i pukotine i popraviti oštećene delove pomoću odgovarajuće KRAFT zaptivne mase.
- » Može se nanositi valjkom, četkom, vazdušnim pištoljem ili bezvazdušnim pištoljem za prskanje, bez razređivanja (potrošnja 0,2 kg/m²).
- » Na poroznim površinama preporučuje se nanošenje drugog sloja.
- » Naneti KRAFT TOTAL PROOF PU-S nakon 2-3 sata, dok je površina još uvek lepljiva.

UPUTSTVA ZA PRIMENU

- » Alat: Valjak, četka, vazdušni ili bezvazdušni pištolj za prskanje.
- » Razređivanje: Spremno za upotrebu.
- » Suvo na dodir: 1-2 sata na 25°C i 50% relativne vlažnosti vazduha (vreme sušenja je duže pri vlažnim/hladnim uslovima).
- » Minimalno vreme do ponovnog nanošenja: 2-3 sata.
- » Dobro promešati pre i tokom nanošenja.
- » Ne primenjivati na temperaturama ispod 5°C ili iznad 35°C i pri relativnoj vlažnosti vazduha 65% ili višoj.

UPUTSTVA NAKON UPOTREBE

- » Odmah očistiti alat i ukloniti ostatke proizvoda pomoću KRAFT NITRO SOLVENT 1100.

PAKOVANJE

Dostupno u bezbojnoj nijansi, u posudama od 4L i 10L.

UPUTSTVA O ZDRAVLJU, BEZBEDNOSTI I ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

Pre upotrebe pažljivo pročitati uputstva na ambalaži. Za više informacija pogledati Bezbednosni list.

Broj telefona Centra za kontrolu trovanja:

011 360 8440

SKLADIŠTENJE

Čuvati proizvod na temperaturama između 5°C i 35°C izbegavajući izlaganje direktnoj sunčevoj svetlosti i kiši, najviše 12 meseci od datuma proizvodnje. Čuvati ambalažne posude čvrsto zatvorene kada se proizvod ne koristi.

	
DRUCKFARBEN HELLAS SA Megaridos avenija. 19300 Aspropyrgos	
16	
DoP: 03-1220-1 EN 13813 SR-B2.0-AR1-IR6 Sistem estriha od sintetičke smole za unutrašnju i spoljašnju upotrebu	
Ponašanje tokom požara	Evroklasa F
Brzina oslobađanja korozivnih supstanci	SR
Vodopropusnost	NPD
Sveobuhvatna čvrstoća	NPD
Čvrstoća vezivanja	B2.0
Vodootpornost	AR1
Otpornost na udar	IR6
Apsorpcija zvuka	NPD
Termoizolati	NPD
Hemijska otpornost:	NPD