

Total Proof™ Top Coat



RAZREĐIVANJE
0%



POKRIVNOST
1.0-1.5 kg/m²



ALAT ZA PRIMENU
četka, valjak ili
bezvazdušni pištolj
za prskanje



SUSENJE
1-2 sata

Modifikovana poliuretanska
hidroizolaciona membrana za krovove

» **Odlično prijanjanje na sve podloge**

» **Hladan materijal**

» **Izuzetna otpornost na UV
zračenje i vremenske uslove**

KRAFT TOTAL PROOF TOP COAT je materijal visokih performansi za zaštitu i hidroizolaciju svih vrsta površina i za premošćavanje i sanaciju malih pukotina širine do 2mm. Zahvaljujući posebnoj formuli zasnovanoj ja jedinstvenoj tehnologiji, stvara ujednačenu membranu visoke mehaničke izdržljivosti i izuzetne i dugotrajne otpornosti na UV zračenje i vremenske uslove. Pogodno je za zaštitu poliuretanske membrane KRAFT TOTAL PROOF PU-S i hidroizolaciju nekoliko vrsta podloga i površina, kao što su krovovi, cevi, oluci, žardinjere, spojevi između krovova i vertikalnih zidova. Odlično prijanja na sve podloge: beton, cement, staklo, metal, pločice, drvo, kamen, ciglu, keramiku, PVC i dr. Može se nanositi čak i na tečne podloge i veoma je otporan na stajaću vodu. Prikladna je za visokofrekventne površine, pružajući visoku prohodnost. Pogodna je za korisnike i životnu sredinu jer ne sadrži rastvarače. Ocenjena je kao hladan materijal sa visokom solarnom refleksijom i visokom IR emisivnošću, što rezultira smanjenjem površinska temperatura krova i poboljšanju energetske efikasnosti zgrade.

AI (SB) Jednokomponentni premazi.

- VOC granična vrednost: 500g/L.
- Maksimalna koncentracija VOC proizvoda spremnog za upotrebu: < 49,9 g/L.

TEHNIČKI PODACI

Gustina ISO 2811 @ 25°C	1,46 g/ml (±0,02)
Zapremina čvrstih materija %	98%
Viskoznost ASTM D 562-05 pri 25°C	110KU (±10)
Zatezna čvrstoća	>5Mpa
Adhezija ASTM D 903	> 1.5N/mm ²
Izduženje pri prucanju	> 250 %
Tvrdoća (Shore A) ASTM D2240	>35
Apsorpcija vode EN 1062-3	0,05 kg/m ² h ^{0.5} (klasa W3)
Paropropusnost	S _d < 2,4m (klasa V1)
Indeks beline ASTM E 313-98	88,0 (±1,5)*
Indeks žutosti ASTM E 313-98	0,3 (±0,5)*
Ukupna solarna refleksija (TSR) ASTM G 173	86*
Infracrveno zračenje (ε) ASTM E 408-71	0,87*
Indeks solarne refleksije (SRI) ASTM E1980	110*
Pokrivnost (ukupna)	1,2 – 1,5 kg/m ² **
Pokrivnost (ukupna kao zaštitni premaz)	0,1 – 0,15 kg/m ² **

* Samo za belu.

** U zavisnosti od nijanse, načina nanošenja i površinske apsorpcije.

Total Proof™ Top Coat

Modifikovana poliuretanska
hidroizolaciona membrana za krovove

PRIPREMA POVRŠINE I NANOŠENJE

- » Da bi se osiguralo dobro prijanjanje, površina mora biti glatka, čista i bez prašine, masnoća, soli, rđe, oštećenih boja i ostataka itd. Sadržaj vlažnosti ne sme biti veći od 20%. Ukloniti prethodne premaze, mahovinu, gljivice i alge mehaničkom abrazijom.
- » Površine od svežeg betona, cementa i maltera treba da se suše najmanje 4 sedmice pre nanošenja KRAFT TOTAL PROOF TOP COAT.
- » Popuniti spojeve i pukotine i popraviti oštećene delove pomoću odgovarajuće KRAFT zaptivne mase i/ili reparaturnog materijala.
- » Na vodootporne površine naneti jedan ili dva debela sloja KRAFT TOTAL PROOF TOP COAT, unakrsno, valjkom, četkom, vazdušnim pištoljem ili bezvazdušnim pištoljem za prskanje, bez razređivanja. Naneti drugi sloj nakon 7 sati.
- » Za zaštitu KRAFT TOTAL PROOF PU-S membrane, naneti jedan ili dva sloja KRAFT TOTAL PROOF TOP COAT, valjkom, četkom, vazdušnim pištoljem ili bezvazdušnim pištoljem za prskanje bez razređivanja. Naneti drugi sloj nakon 7 sati.
- » Na teškim mestima naneti deblji sloj ili više slojeva. Za ojačanje tih delova može se koristiti odgovarajuće ojačanje ili KRAFT HYDROGUARD NET mrežica.

UPUTSTVA ZA PRIMENU

- » Alati: Valjak, četka, vazdušni pištolj ili bezvazdušni pištolj za prskanje.
- » Razređivanje: Spremno za upotrebu.
- » Suvo na dodir: 1-2 sata na 25°C i 50% relativne vlažnosti vazduha (vreme sušenja je duže pri vlažnim/hladnim uslovima).
- » Minimalno vreme do ponovnog nanošenja: 7 sati.
- » Dobro promešati pre i tokom nanošenja mešačem pri maloj brzini obrtaja.
- » Ne primenjivati na temperaturama ispod 5°C ili iznad 35°C i pri relativnoj vlažnosti vazduha 65% ili višoj.
- » Pri toplim vremenskim uslovima preporučuje se nanošenje u ranim jutarnjim satima kada je temperatura površine krova niža od 30°C, a ne pod direktnom sunčevom svetlošću.
- » Membrana je potpuno izdržljiva 7 dana nakon nanošenja, pri normalnoj temperaturi i relativnoj vlažnosti vazduha i može se koristiti tek nakon 24 sata.
- » U slučaju očekivane kiše, izbegavati nanošenje u naredna 4 sata.

UPUTSTVA NAKON UPOTREBE

- » Odmah očistiti alat i ukloniti ostatke proizvoda pomoću KRAFT NITRO SOLVENT 1100.

PAKOVANJE

Dostupno u beloj boji, u posudama od 5 kg i 15 kg.

UPUTSTVA O ZDRAVLJU, BEZBEDNOSTI I ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

Pre upotrebe pažljivo pročitati uputstva na ambalaži. Za više informacija pogledati Bezbednosni list.

Broj telefona Centra za kontrolu trovanja:

011 360 8440

SKLADIŠTENJE

Čuvati proizvod na temperaturama između 5°C i 35°C izbegavajući izlaganje direktnoj sunčevoj svetlosti i kiši, najviše 18 meseci od datuma proizvodnje. Čuvati ambalažne posude čvrsto zatvorene kada se proizvod ne koristi.

	
DRUCKFARBEN HELLAS SA Megaridos avenija. 19300 Aspropyrgos	
16	
DoP: 01-1220-4 EN1504-2 Zaštitni sistem premaza za površinu	
Propustnost ugljen dioksida	Sd>50m
Propusnost vodene pare	KLASA I
Kapilarna apsorpcija i tečna vodopropusnost	< 0,1 kg/m ² h ^{0,5}
Čvrstoća vezivanja	≥ 1,0 N/mm ²
Opasne materije	NPD
Reakcija na požar	Evroklasa F