

Velatoura



Diluare
0 - 5%



Acoperire
14 - 16 m²/L



Aplicare
pensulă sau
trafalet



Uscare
2 - 3 ore

Grund pentru vopsele email

» Foarte ușor de șlefuit

Este grundul ideal pentru protejarea suprafețelor exterioare și interioare din lemn, pe care urmează să aplicați o vopsea email. Este foarte ușor de șlefuit și umple eficient porii lemnului, asigurând o aderență excelentă a stratului de acoperire superior și un rezultat final excepțional. Se nivelează și se întinde perfect, are un randament de acoperire ridicat, creând o suprafață albă și uniformă. Grație compoziției sale speciale, produsul împiedică îngălbenirea suprafeței vopsite, cauzată de taninurile din lemn.

Grunduri A/g (SB).

- Valoare limită COV 350g/L
- Concentrația maximă de COV în produsul gata de utilizare: 349g/L

» Putere de acoperire excepțională

» Grad ridicat de alb

DATE TEHNICE

Tip de liant	Rășini alchidice
Densitate - ISO 2811 @ 25°C	1.46 g/mL(±0.03)
Conținut de substanțe nevolatile w/w - ISO 3251	61% (±2)
Vâscozitate - ASTM D 562-05 @ 25°C	90 KU (±15)
Vâscozitate la aplicare - ASTM D 562-05 @ 25°C	80 KU (±15)
Grad de luciu 60° - ISO 2813	<4.0 GU
Grad de luciu 85° - ISO 2813	<7.0 GU
Grad de alb - ASTM E 313-98	80.0 (±5)
Grad de galben - ASTM E 313-98	1.5 (±1.5)
Timp de uscare (Înregistrator) - ASTM D-5895	1-3 h
Randament de acoperire per strat	14-16 m ² /L*
Grosimea recomandată a filmului uscat (1-2 straturi)	40-80μm

* În funcție de metoda de aplicare și de gradul de absorbție al suprafeței.

Velatoura

Grund pentru vopsele email

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Pentru a asigura o bună aderență, suprafața pe care se va aplica produsul trebuie să fie uscată, solidă și fără urme de praf, reziduuri, vopsea cu vezicule etc. Pentru pregătirea suprafeței se recomandă șlefuirea umedă. Evitați generarea de praf și expunerea la praf.

- » **Pe suprafețe noi:** Înainte de aplicarea stratului de acoperire superior, aplicați 1-2 straturi de KRAFT VELATOURA, apoi șlefuiți ușor după 24 de ore.
- » **Pe suprafețele care necesită reparații:** Folosiți chitul KRAFT SPACHTEL.
- » **Pe suprafețele cu pete/taninuri:** Aplicați 2 straturi de KRAFT VELATOURA.

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE

- » Produsul este gata de utilizare. Dacă este necesar, diluați până la 5% v/v cu KRAFT BRUSH SOLVENT, înainte de aplicare, și amestecați bine.
- » Puteți aplica VELATOURA cu o pensulă sau cu un trafalet.
- » Produsul este alb și poate fi colorat numai cu sistemul de nuanțare KRAFT INSPIRED COLOR, în mii de nuanțe deschise.
- » Aplicați 1-2 straturi de KRAFT VELATOURA, pentru un rezultat ideal. Apoi, aplicați 2 straturi de acoperire superioare din produsul KRAFT, pe care l-ați ales.
- » A se aplica numai în spații deschise sau bine ventilate.
- » Timp minim de așteptare înainte de aplicarea stratului următor: 16 ore.
- » Timp de uscare superficială (la atingere): 1-2 ore, la o temperatură de 25°C și la o umiditate relativă de 50%. Timpul de uscare depinde de condițiile meteorologice.
- » Dacă alegeți o nuanță închisă cu un randament de acoperire scăzut sau o nuanță cu eticheta relevantă din paletarul KRAFT INSPIRED COLLECTION, este recomandabil să aplicați în prealabil KRAFT VELATOURA într-o nuanță mai deschisă din aceeași familie de culori.
- » Nu aplicați la temperaturi sub 5°C sau peste 35°C și la o umiditate relativă de 65% sau mai mare.

INSTRUCȚIUNI DUPĂ UTILIZARE

- » Curățați uneltele imediat după utilizare, cu KRAFT BRUSH SOLVENT, apoi cu apă caldă și săpun.
- » Închideți ermetic recipientul, după utilizare, pentru a păstra restul de produs în stare bună, în vederea utilizării viitoare. Depozitați recipientul, înainte sau după deschidere, într-un loc răcoros, ferit de lumina soarelui sau de îngheț.

AMBALARE

Produsul este disponibil în culoarea Alb, ambalat în cutii de 0,75 L și 2,5 L.

SĂNĂTATE, SIGURANȚĂ & INSTRUCȚIUNI DE PROTECȚIA MEDIULUI

Citiți cu atenție eticheta înainte de utilizare. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați fișa cu date de securitate.

Telefon Centrul de informare toxicologică:

+021/318 36 06 int. 104

DEPOZITARE

Depozitați produsul la temperaturi cuprinse între 5°C și 35°C, într-un loc ferit de acțiunea directă a razelor solare și de ploaie, timp de maximum 24 de luni de la data fabricației. Păstrați cutiile cu produs închise ermetic, pe perioada când nu le utilizați.

