

Velatoura



RAZREĐIVANJE
0-5%



POKRIVNOST
14-16 m²/L



ALAT ZA PRIMENU
četka ili valjak



SUSENJE
2-3 sata

Podloga za emajl boje na bazi rastvarača

»Veoma lako brušenje

»Izuzetna pokrivnost

»Visoka belina

Idealna podloga za zaštitu spoljašnjih i unutrašnjih drvenih površina pre nanošenja emajl boje. Veoma se lako brusi i efikasno ispunjava pore površine pružajući odlično prijanjanje završnog premaza i izuzetan rezultat. Odlikuje se odličnim nivelisanjem, obradljivošću i izuzetnom pokrivnošću, stvarajući ravnu, belu površinu. Njena posebna formula sprečava žučenje obojene površine prouzokovanih drvenim taninima.

A/g (SB) Osnovni premazi

- VOC granična vrednost: 350g/L
- Maksimalna koncentracija VOC proizvoda spremnog za upotrebu: 349g/L

TEHNIČKI PODACI

Vrsta veziva	Alkidne smole
Gustina ISO 2811 @ 25°C	1,46 g/ml(±0,03)
Sadržaj čvrstih materija w/w ISO 3251	61% (±2)
Viskoznost ASTM D 562-05 pri 25°C	90 KU (±15)
Viskoznost tokom primene ASTM D 562-05 pri 25°C	80 KU (±15)
Nivo sjaja @ 60° ISO 2813	<4,0 GU
Nivo sjaja @ 85° ISO 2813	<7,0 GU
Indeks beline ASTM E 313-98	80,0 (±5)
Indeks žutosti ASTM E 313-98	1.5 (±1.5)
Vreme sušenja (snimač) ASTM D-5895	1-3 sata
Pokrivnost po sloju	14-16 m ² /L*
Preporučena debljina suvog filma (1-2 sloja)	40-80 µm

* U zavisnosti od načina nanošenja i površinske apsorpcije.

Velatoura

Podloga za emajl boje na bazi rastvarača

PRIPREMA POVRŠINE

Da bi se osiguralo dobro prijanjanje, površina mora biti suva, čvrsta, bez prašine, ostataka, oštećene boje i dr. Mokro brušenje se preporučuje za pripremu površine. Izbegavati stvaranje prašine i izlaganje istoj.

» **Na novim površinama:** Pre nanošenja završnog premaza naneti 1-2 sloja **KRAFT VELATOURA** i blago brusiti nakon 24 sata.

» **Na površinama na kojima se vrši popravka:** Koristiti **KRAFT SPACHTEL**.

» **Na površinama sa mrljama / taninima:** Naneti 2 sloja **KRAFT VELATOURA**.

UPUTSTVA ZA PRIMENU

» Proizvod je spreman za upotrebu. Ako je potrebno, razrediti do 5% sa **KRAFT BRUSH SOLVENT** pre nanošenja i dobro promešati.

» Može se naneti četkom ili valjkom.

» Proizvod je bele boje i treba ga tonirati u **KRAFT INSPIRED COLOR** sistemu za toniranje boja u hiljadama svetlih nijansi.

» Za postizanje idealnog rezultata naneti 1-2 sloja **KRAFT VELATOURA**. Zatim naneti 2 sloja odabranog **KRAFT** završnog premaza.

» Naneti na otvorenom ili u dobro provetrenom prostoru.

» Minimalno vreme do ponovnog nanošenja: 16 sati.

» Suvo na dodir: 1-2 sata na 25°C i 50% relativne vlažnosti vazduha. Vreme sušenja zavisi od vremenskih uslova.

» Ukoliko se odabere tamna nijansa niske pokrivenosti ili nijansa sa odgovarajućom oznakom iz **KRAFT INSPIRED COLLECTION** ton karte, preporučuje se prethodno nanošenje **KRAFT VELATOURA** tonirane u svetlijoj nijansi iz iste porodice boja.

» Ne primenjivati na temperaturama ispod 5°C ili iznad 35°C i pri relativnoj vlažnosti vazduha 65% ili višoj.

UPUTSTVA NAKON UPOTREBE

» Odmah očistiti alat pomoću **KRAFT BRUSH SOLVENT**, a zatim toplom vodom i sapunom.

» Dobro zatvoriti ambalažnu posudu kako bi se sačuvao proizvod u dobrom stanju za buduću upotrebu. Čuvati na hladnom mestu pre ili nakon otvaranja, izbegavajući izlaganje sunčevoj svetlosti ili smrzavanju.

PAKOVANJE

Dostupno u beloj boji, u posudama od 0,75L i 2,5 L.

UPUTSTVA O ZDRAVLJU, BEZBEDNOSTI I ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

Pažljivo pročitati uputstva na ambalaži pre upotrebe. Za više informacija pogledati Bezbednosni list.

Broj telefona Centra za kontrolu trovanja:

011 360 8440

SKLADIŠTENJE

Čuvati proizvod na temperaturama između 5°C i 35°C izbegavajući izlaganje direktnoj sunčevoj svetlosti i kiši, najviše 24 meseca od datuma proizvodnje. Čuvati ambalažne posude čvrsto zatvorene kada se proizvod ne koristi.