

# Velatoura Aqua



**Diluare**  
8 - 15%



**Acoperire**  
8 - 10 m<sup>2</sup>/L



**Aplicare**  
pensulă, trafalet  
sau  
pistol airless



**Uscare**  
1 - 2 ore

Grund ecologic pentru emailuri

» Foarte ușor de șlefuit

» Acoperire excepțională

» Aderență perfectă

Grund ecologic ideal pentru pregătirea suprafețelor din lemn înainte de aplicarea stratului superior de vopsea email. Este certificat de Consiliul Elen pentru eticheta ecologică UE și îndeplinește criteriile etichetei ecologice UE. Este ușor de utilizat și are un miros foarte discret. Asigură o acoperire excepțională, umplând eficient porii suprafeței, blocând astfel taninurile din lemn și asigurând o aderență excelentă pe lemn, pereți, sticlă și PVC dur. Este foarte ușor de șlefuit, garantând astfel pregătirea corespunzătoare a suprafeței înainte de aplicarea vopselei email. Se întinde și se nivelează excelent, acoperind imperfecțiunile minore ale suprafeței suport, având o lucrabilitate și o putere de acoperire mare, realizând o suprafață uniformă.

#### Grunduri de impregnare A/h (WB).

- Valoare limită COV 30g/L
- Concentrația maximă de COV în produsul gata de utilizare: 14,9g/L

#### DATE TEHNICE

Tip de liant	Acrilic
Densitate - ISO 2811 @ 25°C	1,437g/mL (±0,03)
Conținutul de substanțe nevolatile w/w - ISO 3251	59,5% (±3)
Vâscozitate - ASTM D 562-05 @ 25°C	90KU (±15)
Vâscozitate la aplicare - ASTM D 562-05 @ 25°C	70KU (±15)
Grad de luciu 60° - ISO 2813	<4.0 GU
Grad de luciu 85° - ISO 2813	<7.0 GU
pH	8.5-9.5
Grad de alb - ASTM E 313-98	88.0 (±2)
Grad de galben - ASTM E 313-98	0.0 (±1)
Test de adeziune (tăiere încrucișată) - ISO 2409	Clasa: 0 Nicio delaminare
Rezistență la smulgere (Aderență) - ISO 4624	2.5MPa
Randament de acoperire per strat	8-10 m <sup>2</sup> /L*
Grosimea recomandată a filmului uscat (2 straturi)	40μm (±5)

\* În funcție de metoda de aplicare și de gradul de absorbție al suprafeței

# Velatoura Aqua

## Grund ecologic pentru emailuri

### PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Pentru a asigura o bună aderență, suprafața suport trebuie să fie uscată, solidă și fără urme de praf, reziduuri, vopsea cu vezicule etc. Evitați generarea de praf. În acest sens, șlefuirea umedă este metoda recomandată pentru pregătirea suprafeței.

- » **Pe suprafețe noi:** Înainte de aplicarea stratului superior, aplicați 1-2 straturi de KRAFT VELATOURA AQUA.
- » **Pe suprafețele care necesită reparații:** Folosiți chitul KRAFT SPACHTEL. După uscare, pregătiți suprafața prin șlefuire umedă.
- » **Pe suprafețe cu pete/taninuri:** Aplicați 2 straturi de KRAFT VELATOURA AQUA.

### INSTRUCȚIUNI DE APLICARE

- » Reduceți risipa de vopsea, calculând în prealabil cantitatea de care veți avea nevoie.
- » Diluați în raport de 8-15% v/v cu apă de la robinet, înainte de aplicare, și amestecați bine.
- » Puteți aplica produsul cu pensula, cu trafaletul sau cu pistolul de pulverizare airless.
- » Produsul este alb și trebuie nuanțat numai cu sistemul de nuanțare KRAFT INSPIRED COLOR, care pune la dispoziție mii de nuanțe deschise.
- » Aplicați 1-2 straturi de KRAFT VELATOURA AQUA, pentru un rezultat ideal. Apoi aplicați 2 straturi de acoperire superioare, din produsul KRAFT ales.
- » A se aplica numai în spații deschise și bine ventilate.
- » Timp minim de așteptare înainte de aplicarea stratului următor: 16 ore.
- » Timp de uscare superficială (la atingere): 1-2 ore, la o temperatură de 25°C și o umiditate relativă de 50%. Timpul de uscare depinde de condițiile meteorologice.
- » Dacă alegeți o nuanță închisă cu un randament de acoperire scăzut, sau o nuanță cu eticheta relevantă din paletarul KRAFT INSPIRED COLLECTION, este recomandabil să aplicați în prealabil KRAFT VELATOURA AQUA într-o nuanță mai deschisă din aceeași familie de culori.
- » Nu aplicați produsul la temperaturi sub 5°C sau peste 35°C și la o umiditate relativă de 65% sau mai mare.

### INSTRUCȚIUNI DUPĂ UTILIZARE

- » Recuperați și refolosiți vopseaua rămasă după aplicare.
- » Închideți ermetic recipientul după utilizare, pentru a păstra restul de produs în stare bună, în vederea utilizării viitoare. Păstrați recipientul, înainte sau după deschidere, într-un loc răcoros, ferit de lumina soarelui sau de îngheț.
- » Refolosirea vopselei poate reduce în mod eficient impactul asupra mediului al ciclului de viață al unui produs.
- » Curățați uneltele imediat după utilizare, cu apă caldă și săpun.

### AMBALARE

Produsul este disponibil în culoarea Alb, ambalat în cutii de 0,75 L și 2,5 L.

### SĂNĂTATE, SIGURANȚĂ & INSTRUCȚIUNI DE PROTECȚIA MEDIULUI

Citiți eticheta, înainte de a utiliza produsul. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați Fișa cu date de securitate a materialelor.

### Telefon Centrul de informare toxicologică:

**+021/318 36 06 int. 104**

### DEPOZITARE

Depozitați produsul la temperaturi cuprinse între 5°C și 35°C, într-un loc ferit de acțiunea directă a razelor solare și de ploaie, timp de maximum 24 de luni de la data fabricației. Păstrați recipientele cu produs închise ermetic, pe perioada când nu le utilizați.

07/24 ACEASTĂ FIȘĂ TEHNICĂ ÎNLOCUIEȘTE TOATE EDIȚIILE ANTERIOARE RELEVANTE PENTRU ACEST PRODUS

2/2

**IMPORTANT:** Datele tehnice, informațiile, recomandările și instrucțiunile de mai sus se bazează pe cunoștințele noastre științifice și tehnice, pe studii de laborator și pe o experiență îndelungată. Cu toate acestea, informațiile de mai sus trebuie considerate orientative și trebuie revizuite în orice caz în funcție de fiecare condiție specifică și de aplicarea practică. Prin urmare, adecvarea produsului pentru fiecare aplicație specifică trebuie evaluată după consultarea fișei tehnice actualizate și a site-ului nostru [www.kraftpaints.ro](http://www.kraftpaints.ro), precum și după contactarea departamentului nostru de asistență tehnică, la nevoie. Compania noastră garantează calitatea produsului în sine, dar utilizatorul/solicitantul este exclusiv responsabil pentru orice consecințe nedorite în urma utilizării produsului.

### DRUCKFARBEN ROMANIA

Str. Atomistilor nr. 17-23, Măgurele, Jud. Ilfov

[www.druckfarbengroup.com](http://www.druckfarbengroup.com) | [www.kraftpaints.ro](http://www.kraftpaints.ro)



Număr telefon

+40 214 057100 luni- vineri

e-mail: [customercare-romania@druckfarbengroup.com](mailto:customercare-romania@druckfarbengroup.com)