

Eco Velatoura Aqua



RAZREĐIVANJE
8–15%



POKRIVNOST
8-10 m²/L



ALAT ZA PRIMENU
četka, valjak ili
bezvazdušni pištolj
za prskanje



SUSENJE
1-2 sata

Osnovna ekološka boja za drvo
na vodenoj bazi

» **Veoma
lako
brušenje**

» **Izuzetna
pokrivnost**

» **Savršena
prionljivost**

Idealna ekološka podloga za pripremu drvenih površina pre nanošenja emajl boje. Sertifikovana je od strane Helenskog saveta za ekološku oznaku EU Ecolabel i ispunjava kriterijume ekološke oznake EU Ecolabel. Jednostavna je za upotrebu i ima veoma blag miris. Pruža izuzetnu pokrivnost dok efikasno ispunjava pore površine blokirajući tanine drveta i obezbeđujući odličnu prionljivost na drvo, zidove, staklo i tvrdi PVC.

Veoma lako se brusi što omogućava pravilnu pripremu površine pre nanošenja emajl boje. Odlikuje se odličnim nivelisanjem, pokrivanjem manjih nedostataka podloge, kao i obradivošću i izuzetnom pokrivnošću stvarajući ravnu površinu.

A/h (WB) Vezivni osnovni premazi

- VOC granična vrednost: 30g/L
- Maksimalna koncentracija VOC proizvoda spremnog za upotrebu: 14.9g/L

TEHNIČKI PODACI

Vrsta veziva	Akrlil
Gustina ISO 2811 @ 25°C	1.437 g/ml (±0,03)
Sadržaj čvrstih materija w/w ISO 3251	59,5% (±3)
Viskoznost ASTM D 562-05 pri 25°C	90KU (±15)
Viskoznost tokom primene ASTM D 562-05 pri 25°C	70KU (±15)
Nivo sjaja @ 60° ISO 2813	<4,0 GU
Nivo sjaja @ 85° ISO 2813	<7,0 GU
pH	8.5-9.5
Indeks beline ASTM E 313-98	88,0 (±2)
Indeks žutosti ASTM E 313-98	0,0 (±1)
Unakrsno sečenje (adhezija) ISO 2409	Klasa: 0 Bez defolijacije
Test povlačenja (adhezija) ISO 4624	2.5 MPa
Pokrivnost po sloju	8-10 m ² /L*
Preporučena debljina suvog filma (2 sloja)	40 µm (±5)

* U zavisnosti od načina nanošenja i apsorpcije površine

Eco Velatura Aqua

Osnovna ekološka boja za drvo
na vodenoj bazi

PRIPREMA POVRŠINE

Da bi se osiguralo dobro prijanjanje, površina mora biti suva, čvrsta, bez prašine, ostataka, oštećene boje i dr. Izbegavati stvaranje prašine. Mokro brušenje se preporučuje za pripremu površine.

» **Na novim površinama:** Pre nanošenja završnog premaza naneti 1-2 sloja **KRAFT VELATOURA AQUA**.

» **Na površinama na kojima se vrši popravka:** Koristiti **KRAFT SPACHTEL**. Kada se osuši pripremiti površinu mokrim brušenjem.

» **Na površinama sa mrljama/taninima:** Naneti 2 sloja **KRAFT VELATOURA AQUA**.

UPUTSTVA ZA PRIMENU

- » Smanjiti stvaranje viškova boje tako što će se unapred izračunati količina koja će biti potrebna za izvođenje radova.
- » Razrediti 8-15% vodom pre nanošenja i dobro promešati.
- » Može se naneti četkom, valjkom ili bezvazdušnim pištoljem za prskanje.
- » Proizvod je bele boje i može se tonirati samo u **KRAFT INSPIRED COLOR** sistemu za toniranje boja u hiljade svetlih nijansi.
- » Za postizanje idealnog rezultata naneti 1-2 sloja **KRAFT VELATOURA AQUA**. Zatim naneti 2 sloja odabranog **KRAFT** završnog premaza.
- » Naneti na otvorenom ili u dobro provetrenom prostoru.
- » Minimalno vreme do ponovnog nanošenja: 16 sati.
- » Suvo na dodir: 1-2 sata na 25°C i 50% relativne vlažnosti vazduha. Vreme sušenja zavisi od vremenskih uslova.
- » Ukoliko se odabere tamna nijansa niske pokrivenosti ili nijansa odgovarajuće oznake iz **KRAFT INSPIRED COLOR** ton karte, preporučuje se prethodno nanošenje **KRAFT VELATOURA AQUA** tonirane u svetlijoj nijansi iz iste porodice boja.
- » Ne primenjivati na temperaturama ispod 5°C ili iznad 35°C i pri relativnoj vlažnosti vazduha 65% ili višoj.

UPUTSTVA NAKON UPOTREBE

- » Sačuvati neiskorišćenu boju za ponovnu upotrebu.
- » Dobro zatvoriti ambalažnu posudu kako bi se sačuvao proizvod u dobrom stanju za buduću upotrebu. Čuvati na hladnom mestu pre ili nakon otvaranja, izbegavajući izlaganje sunčevoj svetlosti ili smrzavanju.
- » Ponovna upotreba boje može efikasno smanjiti uticaj na životnu sredinu.
- » Odmah očistiti alat toplom vodom i sapunom.

PAKOVANJE

Dostupno u beloj boji, u posudama od 0,75L i 2,5 L.

UPUTSTVA O ZDRAVLJU, BEZBEDNOSTI I ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

Pažljivo pročitati uputstva na ambalaži pre upotrebe. Za više informacija pogledati Bezbednosni list.

Broj telefona Centra za kontrolu trovanja:

011 360 8440

SKLADIŠTENJE

Čuvati proizvod na temperaturama između 5°C i 35°C izbegavajući izlaganje direktnoj sunčevoj svetlosti i kiši, najviše 24 meseca od datuma proizvodnje. Čuvati ambalažne posude čvrsto zatvorene kada se proizvod ne koristi.