

# Eco Wood Aqua™



**ΑΡΑΙΩΣΗ**  
8 - 15%



**ΑΠΟΔΟΣΗ**  
8 - 12m<sup>2</sup>/L



**ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**  
πινέλο, ρολό, ή πιστόλι airless



**ΣΤΕΓΝΩΜΑ**  
1 - 2 ώρες

Οικολογική ακρυλική  
ριπολίνη πολυουρεθάνης

» Άψογο φινίρισμα και υφή

» Δεν κιτρινίζει

» Υψηλή σκληρότητα και αντοχή

Εξαιρετικής ποιότητας ακρυλική ριπολίνη πολυουρεθάνης, κατάλληλη για εσωτερικές ξύλινες επιφάνειες, όπως ντουλάπια, πόρτες, παράθυρα, καθώς και για το βάψιμο των τοίχων. Είναι πιστοποιημένη από το ΑΣΑΟΣ και πληροί τα κριτήρια του οικολογικού σήματος Ecolabel της Ε.Ε. Είναι φιλική προς το χρήστη και έχει πολύ ήπια οσμή. Προσφέρει ένα θαυμάσιο λείο και ανθεκτικό φινίρισμα. Ακόμη και στην εφαρμογή με το πινέλο, οι γραμμές σβήνουν ομοιόμορφα, χαρίζοντας μία όμορφη επιφάνεια. Λόγω των ειδικών ακρυλικών ρητινών που περιέχει διατηρεί τη λευκότητα της αναλαϊωτή στο χρόνο σε εσωτερικές επιφάνειες. Διακρίνεται για τη σκληρή αλλά και παράλληλα ελαστική επιφάνεια που δημιουργεί ακολουθώντας τις συστολές-διαστολές του ξύλου, προστατεύοντας το για μεγάλο χρονικό διάστημα, λόγω της ειδικής τροποποίησης με πολυουρεθάνη.

**(Α/Β) (Υ) Χρώματα εσωτερικής/εξωτερικής χρήσης για διακοσμητικά στοιχεία και επενδύσεις από ξύλο και μέταλλο.**

- Οριακή τιμή: 130 g/L.
- Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε., έτοιμου προς χρήση προϊόντος: 79,9 g/L

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| Τύπος Φορέα                                | Ακρυλικό / Πολυουρεθάνη   |               |               |               |
|--|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Γυαλιστερό                | Σατινέ        | Ματ           |               |
| Πυκνότητα ISO 2811 @ 25°C (g/mL)           | Λευκό                     | 1.298 (±0.02) | 1.273 (±0.02) | 1.274 (±0.02) |
|  | Βάση P                    | 1.255 (±0.02) | 1.208 (±0.02) | 1.242 (±0.02) |
|  | Βάση D                    | 1.077 (±0.02) | 1.057 (±0.02) | 1.088 (±0.02) |
|  | Βάση A                    | 1.036 (±0.02) | 1.024 (±0.02) | 1.054 (±0.02) |
| Στερεά κατά βάρος ISO 3251-03              | 47% (±5)*                 |               |               |               |
| Ιξώδες ASTM D 562-05 @ 25°C                | 110KU (±15)*              |               |               |               |
| Ιξώδες βαφής ASTM D 562-05 @ 25°C          | 75KU (±15)*               |               |               |               |
| Στιλνότητα @ 60° ISO 2813                  | Γυαλιστερό                | >75 GU*       |               |               |
|  | Σατινέ                    | 20-35 GU*     |               |               |
|  | Ματ                       | <10 GU*       |               |               |
| Δείκτης Λευκότητας ASTM E 313-98           | 90 (±3,0)**               |               |               |               |
| Δείκτης Κιτρινίσματος ASTM E 313-98        | 0.0 (±1)**                |               |               |               |
| Απόδοση ανά στρώση ISO 6504/1              | 8-12 m <sup>2</sup> /L*** |               |               |               |
| Προτεινόμενο πάχος ξηρού φιλμ (2 στρώσεις) | 70 μm (±5)                |               |               |               |

\* Ανάλογα το φινίρισμα και την απόχρωση.

\*\* Μόνο για τα λευκά

\*\*\* Ανάλογα την απόχρωση, τη μέθοδο εφαρμογής και την απορροφητικότητα της επιφάνειας

# Eco Wood Aqua™

Οικολογική ακρυλική  
ριπολίνη πολυουρεθάνης

## ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή, σταθερή και καθαρή από σκόνες, λοιπά υπολείμματα και σαθρές παλιές βαφές. Συστήνεται υγρό τρίψιμο για την προετοιμασία των επιφανειών.

- » **Σε νέες επιφάνειες:** Πριν την εφαρμογή του χρώματος, εφαρμόστε 1 στρώση KRAFT WOOD CARE AQUA για την προστασία από μύκητες και σαράκι, έπειτα εφαρμόστε 1-2 στρώσεις KRAFT VELATOURA AQUA και αποχαρτάρατε ελαφρώς με υγρό τρίψιμο μετά από 16h.
- » **Σε επιφάνειες που χρειάζονται επιδιόρθωση:** χρησιμοποιήστε KRAFT SPATCHEL.
- » **Σε ήδη βαμμένες επιφάνειες:** ελέγξτε την κατάσταση της επιφάνειας. Αν είναι ικανοποιητική εφαρμόστε απευθείας το χρώμα.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- » Πριν ξεκινήσετε το βάψιμο, αραιώστε με 8-15% κ.ο. με νερό βρύσης και αναδεύστε καλά.
- » Κατάλληλα εργαλεία βαφής είναι: Πινέλο, ρολό ή πιστόλι airless.
- » Το προϊόν πρέπει να αποχρωματίζεται αποκλειστικά με το σύστημα χρωματισμού KRAFT INSPIRED COLOR στην προτεινόμενη βάση χρωματισμού.
- » Για ομοιομορφία στην απόχρωση και το τελικό φινιρίσμα, συνιστάται να χρησιμοποιείτε δοχεία από την ίδια παρτίδα παραγωγής. Σε περίπτωση διαφορετικών παρτίδων συνιστάται η ανάμειξη τους σε ένα μεγάλο δοχείο.
- » Εφαρμόστε 2 στρώσεις KRAFT WOOD AQUA για ιδανικό αποτέλεσμα.
- » Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής 8-12 ώρες.
- » Επιφανειακό στέγνωμα σε 1-2 ώρες στους 25°C και σχετική υγρασία 50%. Ο χρόνος στεγνώματος επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες.
- » Σε περίπτωση επιλογής σκούρας απόχρωσης χαμηλής καλυπτικότητας ή απόχρωσης με την κατάλληλη ένδειξη από τη βεντάλια KRAFT INSPIRED COLLECTION, προτείνεται να προηγηθεί εφαρμογή με KRAFT VELATOURA AQUA, χρωματισμένη σε ανοιχτή απόχρωση της ίδιας χρωματικής οικογένειας.
- » Μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του 65% σχετικής υγρασίας.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- » Κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση και αποθηκεύστε το πριν και μετά τη χρήση σε δροσερό μέρος μακριά από την έκθεση στον ήλιο ή τον παγετό.
- » Καθαρίστε αμέσως τα εργαλεία μετά τη χρήση τους με ζεστό νερό και σαπούνι.
- » Να ανακτάτε τα περισσεύματα χρώματος για να τα επαναχρησιμοποιήσετε.
- » Η επαναχρησιμοποίηση των χρωμάτων μπορεί να ελαχιστοποιήσει πραγματικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κύκλου ζωής των προϊόντων.
- » Μπορείτε να πλύνετε τις επιφάνειες απαλά με μαλακό σφουγγάρι και νερό και σε περίπτωση επίμονων λεκέδων με λίγο απορρυπαντικό, μετά την πάροδο τουλάχιστον 15 ημερών από τη βαφή τους. Οι σκούρες αποχρώσεις είναι λιγότερο ανθεκτικές στο συχνό πλύσιμο.

## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε Λευκό και σε βάσεις χρωματισμού P, D, A σε συσκευασίες των 0,75L και 2,5L, σε Γυαλιστερό Σατινέ και Ματ Φινιρίσμα.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση το δοχείο του προϊόντος. Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Τηλ. Κέντρου Διηλεκτρονικών:

210 7793 777

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C.

