

Eco Wood Aqua™



Ekološka poliuretanska
akrilna emajl boja



RAZREĐIVANJE
8–15%



POKRIVNOST
8-12m²/L



ALAT ZA PRIMENU
četka, valjak ili
bezvazdušni pištolj
za prskanje



SUSENJE
1-2 sata

» Odlična završna obrada i tekstura

Poliuretanska akrilna emajl boja izuzetnog kvaliteta, pogodna za bojenje unutrašnjih drvenih površina kao što su ormarići, vrata, prozori, kao i zidovi. Sertifikovana je od strane Helenskog saveta za ekološku oznaku EU Ecolabel i ispunjava sve kriterijume ekološke oznake EU Ecolabel. Jednostavna je za upotrebu, sa veoma blagim mirisom. Pruža izuzetnu, zaglađenu i izdržljivu završnu obradu. Čak i nakon nanošenja četkom, tragovi nestaju ravnomerno, stvarajući prelepu površinu kao rezultat. Specijalne akrilne smole iz njene formule pomažu površini da dugotrajno zadrži svoju belinu. Zahvaljujući poliuretanskoj modifikaciji, na površini se formira tvrd, ali elastičan film, prateći kontrakcije i ekspanzije drveta, pružajući dugotrajnu zaštitu drvene površine.

A/d (WB) Boje za unutrašnje/spoljašnje obloge i obloge od drveta i metala

- VOC granična vrednost: 130g/L
- Maksimalna koncentracija VOC proizvoda spremnog za upotrebu: 79.9g/L

» Ne žuti

» Izuzetna tvrdoća i trajnost

TEHNIČKI PODACI

Vrsta veziva	PU/Ac			
Gustina ISO 2811 pri 25°C (g/mL)	Sjajna		Saten	Mat
	Bela	1.298 (±0.02)	1.273 (±0.02)	1.274 (±0.02)
	Baza P	1.255 (±0.02)	1.208 (±0.02)	1.242 (±0.02)
	Baza D	1.077 (±0.02)	1.057 (±0.02)	1.088 (±0.02)
	Baza A	1.036 (±0.02)	1.024 (±0.02)	1.054 (±0.02)
Sadržaj čvrstih materija ISO 3251	47% (±5)*			
Viskoznost ASTM D 562-05 pri 25°C	110KU (±15)*			
Viskoznost tokom primene ASTM D 562-05 pri 25°C	75KU (±15)*			
Nivo sjaja @ 60° ISO 2813	Sjajna		>75 GU*	
	Saten		20-35 GU*	
	Mat		<10 GU*	
Indeks beline ASTM E 313-98	90 (±3,0)**			
Indeks žutosti ASTM E 313-98	0,0 (±1)**			
Pokrivnost po sloju ISO 6504/1	8-12 m²/L***			
Preporučena debljina suvog filma (2 sloja)	70 µm (±5)			

* U zavisnosti od završne obrade i nijanse

** Samo za bele

*** U zavisnosti od načina nanošenja i površinske apsorpcije.

Eco Wood Aqua™

Ekološka poliuretanska
akrilna emajl boja

PRIPREMA POVRŠINE

Da bi se osiguralo dobro prijanjanje, površina mora biti suva, čvrsta, bez prašine, ostataka, oštećene boje i dr. Mokro brušenje se preporučuje za pripremu površine.

» **Na novim površinama:** Pre nanošenja završnog premaza naneti 1 sloj **KRAFT WOOD CARE AQUA** za zaštitu od crvotočine, gljivica i sl, a zatim naneti 1-2 sloja **KRAFT VELATOURA AQUA**. Nakon 16 sati lagano mokro obrisiti površinu.

» **Na površinama na kojima se vrši popravka:** Koristiti **KRAFT SPACHTEL**.

» **Na obojenim površinama:** Prvo proveriti stanje površine. Ukoliko je u dobrom stanju, direktno naneti boju.

UPUTSTVA ZA PRIMENU

- » Pre nego što započnete sa bojenjem, razrediti proizvod 8-15% vodom i dobro promešati.
- » Može se naneti četkom, valjkom ili bezvazdušnim pištoljem za prskanje.
- » Proizvod treba tonirati samo u KRAFT INSPIRED COLOR sistemu za toniranje boja na preporučenoj bazi za toniranje.
- » Za konzistenciju nijanse i završne obrade, preporučljivo je koristiti ambalažne posude istog serijskog broja. U slučaju različitih serijskih brojeva, preporučuje se mešanje proizvoda u većoj posudi.
- » Naneti 2 sloja KRAFT WOOD AQUA za postizanje idealnog rezultata.
- » Minimalno vreme do ponovnog nanošenja: 8-12 sati.
- » Suvo na dodir: 1-2 sata na 25°C i 50% relativne vlažnosti vazduha. Vreme sušenja zavisi od vremenskih uslova.
- » Ukoliko se odabere tamna nijansa niske pokrivnosti ili nijansa sa odgovarajućom oznakom iz KRAFT INSPIRED COLOR ton karte, preporučuje se prethodno nanošenje KRAFT VELATOURA AQUA tonirane u svetlijoj nijansi iz iste porodice boja.
- » Ne primenjivati na temperaturama ispod 5°C ili iznad 35°C i pri relativnoj vlažnosti vazduha 65% ili višoj.

UPUTSTVA NAKON UPOTREBE

- » Dobro zatvoriti ambalažnu posudu kako bi se sačuvao proizvod u dobrom stanju za buduću upotrebu. Čuvati na hladnom mestu pre ili nakon otvaranja, izbegavajući izlaganje sunčevoj svetlosti ili smrzavanju.
- » Odmah očistiti alat toplom vodom i sapunom.
- » Sačuvati neiskorišćenu boju za ponovnu upotrebu.
- » Ponovna upotreba boje može efikasno smanjiti uticaj na životnu sredinu.
- » Obojene površine se mogu pažljivo očistiti sušerom i vodom, ili u slučaju tvrdokornih mrlja, sa malom količinom deterdženta, najmanje 15 dana nakon bojenja. Tamne nijanse su manje otporne na česta pranja.

PAKOVANJE

Dostupno u beloj boji i bazama za toniranje P, D, A u sjajnom, saten i mat završnom sjaju, u posudama od 0,75L i 2,5 L.

UPUTSTVA O ZDRAVLJU, BEZBEDNOSTI I ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

Pažljivo pročitati uputstva na ambalaži pre upotrebe. Za više informacija pogledati Bezbednosni list.

Broj telefona Centra za kontrolu trovanja:

011 360 8440

SKLADIŠTENJE

Čuvati proizvod na temperaturama između 5°C i 35°C izbegavajući izlaganje direktnoj sunčevoj svetlosti i kiši, najviše 24 meseca od datuma proizvodnje. Čuvati ambalažne posude čvrsto zatvorene kada se proizvod ne koristi.