

Wood Care Aqua

Συντηρητικό ξύλου
νερού



ΑΡΑΙΩΣΗ
Έτοιμο προς
χρήση



ΑΠΟΔΟΣΗ
5 m²/L



ΜΕΘΟΔΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
πινέλο



ΣΤΕΓΝΩΜΑ
1 - 2 ώρες

**» Αποτελεσματική προστασία
από το σαράκι**

**» Εμποδίζει τους μύκητες
και τις μπλε κηλίδες**

» Εμποτίζει σε βάθος το ξύλο

Το Wood Care Aqua διεισδύει βαθιά στους πόρους κάθε ξύλινης επιφάνειας όπως εξωτερικές πόρτες, κουφώματα, περιφράξεις πέργκολες, ξύλινες επενδύσεις, έπιπλα κήπου προστατεύοντας αποτελεσματικά από μούχλα, μύκητες μπλε κηλίδες και έντομα όπως σαράκι, σκαθάρια τερμίτες. Άχρωμο υγρό συντηρητικό ξύλου για ερασιτεχνικές και επαγγελματικές εφαρμογές, κατάλληλο για την προετοιμασία εξωτερικών ξύλινων επιφανειών πριν τη βαφή με βερνίκι. Πληρεί την νέα Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ειδικό βάρος ISO 2811	~ 1,0 g/mL @ 25 °C
Στερεά κατά βάρος	6%
Απόδοση ανά στρώση	5 m ² /L



Wood Care Aqua

Συντηρητικό ξύλου
νερού

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

- » Τα συντηρητικά ξύλου θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με προσοχή. Διαβάστε την ετικέτα του προϊόντος και τις οδηγίες χρήσης πριν το χρησιμοποιήσετε.
- » Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή και καθαρή από σκόνες, μούχλα ή ρετάνι.
- » Τρίβετε με το κατάλληλο γυαλόχαρτο, παράλληλα με την διεύθυνση των νερών του ξύλου και λειαίνετε καλά την επιφάνεια. Σε νέα ξύλα, αφαιρέστε όλα τα πολιά χρώματα ή βερνίκια με διαβρωτικά και μετά καθαρίστε την επιφάνεια με διαλυτικό. Επισκευάστε όλα τα ελαπτωματικά σημεία του ξύλου με τον κατάλληλο στόκο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- » Προϊόν έτοιμο για χρήση.
- » Ανακατέψτε καλά το περιεχόμενο του δοχείου πριν τη χρήση και εφαρμόστε 1 με 2 χέρια WOOD CARE AQUA. Μπορείτε να βάψετε την επιφάνεια χρησιμοποιώντας πινέλο, προσέχοντας να καλύψετε τα δύσκολα σημεία, όπως γωνίες και εσσούξες.
- » Κατά την εφαρμογή και την ξήρανση, η θερμοκρασία θα πρέπει να είναι πάνω από 5°C και η σχετική υγρασία θα πρέπει να είναι κάτω από 80%.
- » Στεγνώνει σε 1-2 ώρες και επαναβάφεται σε περίπου 24 ώρες (στους 23°C και 60% σχετική υγρασία).
- » Η χρήση τελικού επιχρίσματος είναι απαραίτητη.
- » Αφού στεγνώσει πλήρως, εφαρμόζετε το WOOD CLASS Βερνίκι Εμποτισμού διαλύτου ή WOOD STYLE διακοσμητικό βερνίκι διαλύτου ή WOOD STYLE AQUA διακοσμητικό βερνίκι νερού της KRAFT στην απόχρωση της επιλογής σας.
- » Να αποφεύγεται η εφαρμογή σε θερμοκρασίες μικρότερες των 10°C ή μεγαλύτερες των 35°C και σχετική υγρασία μεγαλύτερη από 60%.
- » **ΜΙΚΡΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ:** Να μην εφαρμόζεται σε ξύλινες επιφάνειες που βρίσκονται σε επαφή με το έδαφος ή το νερό. Η περιεκτικότητα σε υγρασία του ξύλου δεν πρέπει να υπερβαίνει το 18% κατά τη διάρκεια της βαφής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- » Καθαρίστε όλα τα εργαλεία αμέσως μετά τη χρήση με νερό και σαπούνι.
- » Κλείστε το δοχείο καλά μετά τη χρήση.
- » Αποθηκεύστε το σε περιβάλλον δροσερό και μακριά από έκθεση στον ήλιο.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε συσκευασίες των 0,75L και 2,5L.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση το δοχείο του προϊόντος.
Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

210 7793 777

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Φυλάσσετε μόνο στο αρχικό δοχείο. Διατηρείται σε ασφαλές μέρος.
Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Μακριά από πηγές ανάφλεξης -
Απαγορεύεται το κάπνισμα. Κρατήστε το δοχείο ερμηνευτικά κλειστό και σε θερμοκρασία μεταξύ 5-25 °C. Κρατήστε μακριά από τον παγετό.
Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά και από πηγές ανάφλεξης.

Δραστικές Ουσίες Κανονισμός ΕΕ 528/2012 Active substances Regulation EU 528/2012	CAS	g/100g
Βουτυλοκαρβαμιδικό 3-ιωδο-2-προπυνυλίο / 3-iodo-2-propynyl carbamate	55406-53-6	0.75
Προπικοναζόλη (ISO) / Propiconazole (ISO)	60207-90-1	0.24
Κυπερμεθρίν / Cypermethrin	52315-07-8	0.15
Αριθμός καταχώρων προϊόντος / Reg. Number of Authorization	ΤΠ8-0120	

Σε συνεργασία / In cooperation with TROY Chemical Company BV

01/22 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ

2/2

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα άνω τεχνικά στοιχεία, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στις επιστημονικές γνώσεις, εργαστηριακές μελέτες και τη μακροχρόνια εμπειρία μας, ωστόσο οι ως άνω πληροφορίες θα πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικές και να επανεξετάζονται σε κάθε περίπτωση σε σχέση με τις εκάστοτε συνθήκες και την κάθε πρακτική εφαρμογή. Συνεπώς, θα πρέπει να εξετάζεται η καταλλόλοτητα του προϊόντος για κάθε συγκεκριμένη χρήση, κατόπιν ενημέρωσης από την τρέχουσα έκδοση του Εντύπου Τεχνικών Πληροφοριών στην ιστοσελίδα μας www.kraftpaints.gr, καθώς και επικοινωνίας με το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας, αν υπάρχει ανάγκη. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση ο χρήστης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη σχετικά με τυχόν ανεπιθύμητες επιπτώσεις από τη χρήση του προϊόντος».

DRUCKFARBEN ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 19 300, ΑΤΤΙΚΗ | ΤΗΛ.: +30 210 55 19 500 - FAX: +30 210 55 19 501
www.druckfarbengroup.com | www.kraftpaints.com



Γραμμή Επικοινωνίας / Παραγγελιών Χωρίς Χρέωση
800 111 7700 Δευτέρα - Παρασκευή, 8.00 π.μ - 04.00 μ.μ.
e-mail: paints.orders@druckfarben.gr