

Wood Class™

Βερνίκι
εμποτισμού



ΑΡΑΙΩΣΗ
0%



ΑΠΟΔΟΣΗ
9 - 11 m²/L



ΜΕΘΟΔΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
πινέλο



ΣΤΕΓΝΩΜΑ
1 - 2 ώρες

» Υψηλή προστασία από
την UV ακτινοβολία

» Εμποτίζει σε βάθος

» Μεγάλη ανθεκτικότητα
και ελαστικότητα

Αλκυλιδικό βερνίκι εμποτισμού πολυουρεθάνης διαλύτου. Προστατεύει, διαιροχοποιεί, διακοσμεί το ξύλο. Κατάλληλο για εξωτερικές και εσωτερικές ξύλινες επιφάνειες, όπως πόρτες, παράθυρα, κουφώματα, πέργκολες, φράκτες, επενδύσεις. Τα ενσωματωμένα φίλτρα κατά της υπεριώδους ακτινοβολίας και της υδραυλικής του ιδιότητας, προστατεύουν αποτελεσματικά από τον ήλιο, τη βροχή και την υγρασία. Παράλληλα λόγω των ειδικών βιοκτόνων που περιέχει συντρέπει την επιφάνεια του από την ανάπτυξη μούχλας και μυκήτων. Διεισδύει βαθιά στους πόρους του ξύλου, επιτρέποντας του να αναπνέει. Η ελαστικότητα του επιτρέπει να παρακολουθεί τις συστολές-διαστολές του ξύλου, χωρίς σκασίματα ή ξεφλουδίσματα.

Εσωτερικής/εξωτερικής χρήσης προϊόντα χρώσης ξύλου χωρίς σχηματισμό υμείου Α/στ (Δ).

- Οριακή τιμή: 700g/L.
- Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος έτοιμου προς χρήση: 699g/L

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος Φορέα	Αλκυλιδική /PU
Πυκνότητα ISO2811 @ 25°C	0,86 Kg/L(±0,02)
Στερεά κατά βάρος ISO 3251	30% (±2) *
Ιζώδες Flow cup №4 @ 25°C ISO 2431	14sec (±2) *
Απόδοση ανά στρώση	9 - 11 m²/L**

* Ανάλογα την απόρρωση

** Ανάλογα την απορροφητικότητα της επιφάνειας και τις συνθήκες βιαφής



Wood Class™

Βερνίκι
εμποτισμού

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή, σταθερή και καθαρή από σκόνες, λοιπά υπολείμματα και σαθρές παλιές βαφές.

» **Σε νέες επιφάνειες:** Πριν την εφαρμογή του βερνικιού εμποτισμού, προγείται αφαίρεση λαδιών και ρεσινών με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ, αποχαρτάρισμα παράλληλα με τα νερά του ξύλου, απομάκρυνση της σκόνης με ένα υγρό χωρίς χνούδι υφασμά. Θεραπεύστε τους ρόζους, εφαρμόστε 1 στρώση KRAFT WOOD CARE συντηρητικό για προστασία από τα ξυλόφαγα έντομα και τους μύκτες.

» **Σε ήδη βαμμένες επιφάνειες:** Πριν την εφαρμογή του βερνικιού εμποτισμού, αφαιρέστε όλα τα παλιά χρώματα ή βερνίκια με KRAFT REMOVER και μετά καθαρίστε την επιφάνεια με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ ή αποχαρτάρετε καλά μέχρι απομάκρυνσης τους με κατάλληλο γυαλόχαρτο. Μετά το πλήρες στεγνώμα της επιφάνειας και της πλήρης απομάκρυνσης δύλων των υπολειμμάτων, επισκευάστε όλα τα ελαττωματικά σημεία του ξύλου με τον κατάλληλο στόκο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- » Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση.
- » Ελέγχετε την υγρασία της προ βαφής επιφάνειας. Να μην υπερβαίνει το 10%.
- » Να μην εφαρμόζεται σε ξύλινες επιφάνειες που βρίσκονται σε επαφή με το έδαφος ή το νερό.
- » Η αυτοκή του υλικού μειώνεται σε περίπτωση εφαρμογής του σε οριζόντιες επιφάνειες που πατιούνται.
- » Μερικά είδη ξύλου όπως η εμποτισμένη δρυς και το Iroko μειώνουν την ανθεκτικότητα του υλικού.
- » Κατάλληλο εργαλείο βαφής είναι το πινέλο.
- » Αναδεύστε καλά πριν τη χρήση. Εφαρμόστε 2-3 στρώσεις KRAFT WOOD CLASS για ιδανικό αποτέλεσμα.
- » Να εφαρμόζεται μόνο σε ανοιχτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.
- » Σε πολύ εκτεθειμένες επιφάνειες εφαρμόστε 3 στρώσεις KRAFT WOOD CLASS.
- » Το όχρωμο συνιστάται για επαναβαφή εφόσον έχει χροισμοποιηθεί νωρίτερα κάποιο έγχρωμο και δεν επιθυμούμε να σκουριάνει περισσότερο σε επιφάνεια.
- » Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής 24 ώρες.

» Επιφανειακό στέγνωμα σε 1-2 ώρες στους 25°C και σχετική υγρασία 60%. Ο χρόνος στεγνώματος επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες.

» Η τελική απόχρωση του ξύλου εξαρτάται από το αρχικό χρώμα και την πλικία του.

» Μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω από 10°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του 60% σχετικής υγρασίας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

» Κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση και αποθηκεύστε το πριν και μετά τη χρήση σε δροσερό μέρος μακριά από την έκθεση στον ήλιο ή τον παγετό.

» Καθαρίστε αμέσως τα εργαλεία μετά τη χρήση τους με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ, με ζεστό νερό και σαπούνι.

» **Έως 5 χρόνια προστασία:** Αφορά κατάλληλα προετοιμασμένα ξύλα όπου έχει εφαρμοστεί μία στρώση KRAFT WOOD CARE συντηρητικό και και 3 στρώσεις βερνίκι. Εξαρτάται από την έκθεση σε καιρικές συνθήκες. Η περίοδος μπορεί να μειωθεί εάν το ξύλο εκτεθεί σε δυσμενείς συνθήκες σε μόνιμα νοτιοδυτικό προσανατολισμό ή σε παρατεταμένη υγρασία και στάσιμα νερά.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε διάφανο και σε 8 έτοιμες αποχρώσεις ξύλου σε συσκευασίες των 0,75L και 2,5L.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε προσεχτικά πριν τη χρήση το δοχείο του προϊόντος. Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Τηλ. Κέντρου Διλογητηρίασεων:

210 7793 777

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύστε το προϊόν σε θερμοκρασίες από 5°C έως 35°C.

01/22 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ

2/2

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα άνω τεχνικά στοιχεία, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στις επιστημονικές γνώσεις, εργαστηριακές μελέτες και τη μακροχρόνια εμπειρία μας, ωστόσο οι ως άνω πληροφορίες θα πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικές και να επανεξετάζονται σε κάθε περίπτωση σε σχέση με τις εκάστοτε συνθήκες και την κάθε πρακτική εφαρμογή. Συνεπώς, θα πρέπει να εξετάζεται η καταλλόλοτητα του προϊόντος για κάθε συγκεκριμένη χρήση, κατόπιν ενημέρωσης από την τρέχουσα έκδοση του Εντύπου Τεχνικών Πληροφοριών στην ιστοσελίδα μας www.kraftpaints.gr, καθώς και επικοινωνίας με το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας, αν υπάρχει ανάγκη. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση ο χρήστης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη σχετικά με τυχόν ανεπιθύμητες επιπτώσεις από τη χρήση του προϊόντος».

DRUCKFARBEN ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 19 300, ΑΤΤΙΚΗ | ΤΗΛ.: +30 210 55 19 500 - FAX: +30 210 55 19 501
www.druckfarbengroup.com | www.kraftpaints.com



Γραμμή Επικοινωνίας / Παραγγελιών Χωρίς Χρέωση
800 111 7700 Δευτέρα - Παρασκευή, 8.00 π.μ - 04.00 μ.μ.
e-mail: paints.orders@druckfarben.gr