

Wood Plus™



ΑΡΑΙΩΣΗ
0-2%



ΑΠΟΔΟΣΗ
16 - 18m²/L



**ΜΕΘΟΔΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**
πινέλο, ρολό,
ή πιστόλι



ΣΤΕΓΝΩΜΑ
4 - 5 ώρες

Ριπολίνη για ξύλα
και μέταλλα

» Άψογο φινίρισμα και υφή

Υψηλής ποιότητας ριπολίνη διαλύτου για ξύλα και μέταλλα. Εξασφαλίζει άριστη κάλυψη και λευκότητα και είναι ιδανικό για το βάψιμο κάθε ξύλινης επιφάνειας εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης όπως ντουλάπια, πόρτες, παράθυρα κλπ. καθώς και για το βάψιμο μετάλλων και τοίχων. Προσφέρει μία θαυμάσια, λεία και ανθεκτική επιφάνεια με άψογο φινίρισμα. Ακόμα και στην εφαρμογή με το πινέλο οι γραμμές σβήνουν ομοιόμορφα χαρίζοντας μια όμορφη επιφάνεια. Ξεχωρίζει γιατί απλώνει θαυμάσια, δουλεύεται μαλακά και καλύπτει εύκολα. Διατηρεί την απόχρωση σε αντίξοες καιρικές συνθήκες για πολλά χρόνια. Λόγω του ανθεκτικού φιλμ που σχηματίζει ακολουθεί τις συστολές - διαστολές του ξύλου και δεν επιτρέπει τη διείσδυση της υγρασίας.

A/δ (Δ) Χρώματα εσωτερικών / εξωτερικών διακοσμήσεων και επενδύσεων από ξύλο και μέταλλο.

- Οριακή τιμή: 300 g/L.
- Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε., έτοιμου προς χρήση προϊόντος: 299 g/L

» Εξαιρετική κάλυψη

» Εύκολο δούλεμα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος Φορέα	Αλκυδικές ρητίνες	
Πυκνότητα ISO 2811 @ 25°C	0.93- 1.45g/mL*	
Στερεά κ.β. ISO 3251-03	75% (±5) *	
Ιξώδες ASTM D 562-05 @ 25 °C	110 KU (±20) *	
Ιξώδες βαφής ASTM D 562-05 @ 25 °C	70 KU (±20)	
Στιλνότητα 20° ISO 2813 - 99	Γυαλιστερό	>80.0 GU
	Σατινέ	
	Ματ	
Στιλνότητα 60° ISO 2813 - 99	Γυαλιστερό	>90.0 GU
	Σατινέ	40-80 GU
	Ματ	<8.0 GU
Στιλνότητα 85° ISO 2813 - 99	Γυαλιστερό	
	Σατινέ	
	Ματ	<25.0 GU
Χρόνος Στεγνώματος (Recorder) ASTM D-5895	1 - 3 h*	
Δείκτης Λευκότητας ASTM E 313-98	81.0 (±6) **	
Δείκτης Κιτρινίσματος ASTM E 313-98	0.0 (±2) **	
König Pendulum Σκληρότητα ISO 1522	Γυαλιστερό	20-30 sec
	Σατινέ - Ματ	25 -50 sec
	7 ημέρες @ 100µm WFT	
Cross-Cut Πρόσφυση ISO 2409	Class 0: (<5% αποκόλληση σε μεταλλική επιφάνεια R-36)	
Απόδοση ανά στρώση	16-18 m ² /L***	
Συνιστώμενο πάχος ξηρού φιλμ (2 στρώσεις)	75 µm(±10)	

* Ανάλογα την απόχρωση και τη βάση χρωματισμού

** Μόνο για το λευκό

*** Ανάλογα την απόχρωση τη μέθοδο εφαρμογής και την απορροφητικότητα της επιφάνειας

Wood Plus™

Ριπολίνη για ξύλα
και μέταλλα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή, σταθερή και καθαρή από σκόνης, λοιπά υπολείμματα και σαθρές παλιές βαφές. Σε περίπτωση παλιών σκουριών, τρίψτε την επιφάνεια με το κατάλληλο γυαλόχαρτο και απομακρύνετε τη σκόνη. Συστήνεται υγρό τρίψιμο για την προετοιμασία των επιφανειών. Αποφύγετε τη δημιουργία σκόνης και έκθεσης σας προς αυτή.

- » **Σε νέες ξύλινες επιφάνειες:** πριν την εφαρμογή του χρώματος, εφαρμόστε 1 στρώση KRAFT WOOD CARE, για την προστασία από σάρακι, μύκητες κλπ. έπειτα εφαρμόστε 1-2 στρώσεις KRAFT VELATURA.
- » **Σε νέες μεταλλικές επιφάνειες:** πριν την εφαρμογή του χρώματος, εφαρμόστε 1-2 στρώσεις KRAFT RUST BLOCKER ή KRAFT MINIO.
- » **Σε επιφάνειες ορυκτού υποστρώματος:** πριν την εφαρμογή του χρώματος, εφαρμόστε 1 στρώση KRAFT VELATURA ή KRAFT STAIN BLOCKER.
- » **Σε ήδη βαμμένες επιφάνειες:** ελέγξτε τη κατάσταση της επιφάνειας. Αν είναι ικανοποιητική αφαιρέστε όλα πιθανά σαθρά υπολείμματα παλιάς βαφής και εφαρμόστε απευθείας το χρώμα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- » Αποφεύγετε την εφαρμογή σε περίπτωση επικείμενης βροχής τις επόμενες 7 ημέρες.
- » Η υγρασία της ξύλινης επιφάνειας δε θα πρέπει να ξεπερνάει το 10%.
- » Πριν ξεκινήσετε το βάψιμο, αραιώστε έως 2% κ.ο. με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ ή KRAFT ΝΙΤΡΟ 1100 για εφαρμογή με πιστόλι και ανακατέψτε καλά.
- » Κατάλληλα εργαλεία βαφής είναι: Πινέλο, ρολό ή πιστόλι αέρος.
- » Το προϊόν πρέπει να χρωματίζεται αποκλειστικά με το σύστημα χρωματισμού KRAFT INSPIRED COLOR στην προτεινόμενη βάση χρωματισμού.
- » Για ομοιομορφία στην απόχρωση και το τελικό φινιρίσμα, συνιστάται να χρησιμοποιείτε δοχεία από την ίδια παρτίδα παραγωγής. Σε περίπτωση διαφορετικών παρτίδων συνιστάται η ανάμειξη τους σε ένα μεγάλο δοχείο.
- » Εφαρμόστε 2 στρώσεις KRAFT WOOD PLUS για τέλειο αποτέλεσμα.
- » Να εφαρμόζεται μόνο σε ανοιχτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.
- » Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής 24 - 48 ώρες.
- » Να αποφεύγεται το μεγάλο πάχος βαφής σε μία στρώση.
- » Στις σκούρες αποχρώσεις συνιστάται επαναβαφή μετά από 48 ώρες.
- » Στέγνωμα σε 4-5 ώρες στους 25°C και σχετική υγρασία 50%. Ο χρόνος

στεγνώματος επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες.

- » Σε περίπτωση επιλογής σκούρας απόχρωσης χαμηλής καλυπτικότητα ή απόχρωσης με την κατάλληλη ένδειξη από τη βεντάλια KRAFT INSPIRED COLLECTION προτείνεται να προηγηθεί εφαρμογή με KRAFT VELATURA χρωματισμένη σε ανοιχτή απόχρωση της ίδια χρωματικής οικογένειας ή KRAFT RUST BLOCKER της κοντινότερης απόχρωσης.
- » Μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του 65% σχετικής υγρασίας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- » Καθαρίστε αμέσως τα εργαλεία μετά τη χρήση τους με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ και έπειτα με ζεστό νερό και σαπούνι.
- » Κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση και αποθηκεύστε το πριν και μετά τη χρήση σε δροσερό μέρος μακριά από την έκθεση στον ήλιο ή τον παγετό.
- » Χρήση της βαμμένης επιφάνειας συνιστάται μετά το πέρας των 48h και το πλήρες στέγνωμα του υλικού.
- » Οι επιφάνειες είναι πλενόμενες μετά την πάροδο τουλάχιστον 30 ημερών από τη βαφή τους

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε λευκό και σε βάσεις αποχρωματισμού P, D, A για γυαλιστερό και σατινέ φινιρίσμα και σε ματ λευκό σε συσκευασίες των 0,75L και 2,5L.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση το δοχείο του προϊόντος. Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Τηλ. Κέντρου Διηλεκτρονικών:

210 7793 777

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύστε το προϊόν σε θερμοκρασίες από 5°C έως 35°C.

