

Wood Plus™



Diluare
0 - 2%



Acoperire
16 - 18 m²/L



Aplicare
pensulă, trafalet
sau
pistol airless



Uscare superficială
4 - 5 ore

Email pentru suprafețe de
lemn și suprafețe metalice

» Finisaj și textură excelente

Email de înaltă calitate, pe bază de solvent, pentru lemn și metal. Asigură o acoperire excelentă, de un alb intens, și este ideal pentru vopsirea oricărei suprafețe interioare sau exterioare din lemn, cum ar fi dulapuri, uși, ferestre etc. Este potrivit și pentru vopsirea suprafețelor din metal și a pereților. Creează o suprafață superbă, netedă și durabilă, cu un finisaj minunat. Chiar și la aplicarea cu pensula, liniile se estompează uniform, lăsând în urmă o suprafață foarte aspectuoasă. Se nivelează și se întinde impecabil, fiind foarte ușor de aplicat. Își păstrează culoarea chiar și în condiții climatice nefavorabile, timp de mulți ani. Formează o peliculă durabilă, care se adaptează perfect contractării și dilatării lemnului, împiedicând pătrunderea umezelii.

Vopsele pentru interior/exterior pentru finisare protecție pentru lemn și metal A/d (SB).

- Valoare limită COV 300g/L
- Concentrația maximă de COV în produsul gata de utilizare: 299g/L

» Nu se îngălbenește

» Lucrabilitate extraordinară

DATE TEHNICE		
Tip de liant	Rășini alchidice	
Densitate - ISO 2811 @ 25°C	0,93 - 1,45 g/mL*	
Conținut de substanțe nevolatile w/w - ISO 3251	75% (±5)	
Vâscozitate - ASTM D 562-05 @ 25°C	110 KU (±20)	
Vâscozitate la aplicare - ASTM D 562-05 @ 25°C	70 KU (±20)	
Grad de luciu @ unghi de 20° - ISO 2813	Lucios	>80GU
	Satinat	
	Mat	
Grad de luciu @ unghi de 60° - ISO 2813	Lucios	>90GU
	Satinat	40-80GU
	Mat	<8,0GU
Grad de luciu @ unghi de 85° - ISO 2813	Lucios	
	Satinat	
	Mat	<25GU
Timp de uscare (Înregistrator) - ASTM D-5895	1 - 3 h*	
Grad de alb - ASTM E 313-98	81.0 (±6) **	
Indice de îngălbănire - ASTM E 313-98	0.0 (±2) **	
Duritate (König Pendulum) - ISO 1522	Lucios	20-30sec
	Satinat - Mat	25-50sec
	7 zile la 100µm WFT	
Tăiere transversală (aderență) - ISO 2409	Clasa 0: (<5% delaminare pe panou metalic R-36)	
Randament de acoperire per strat	16-18 m ² /L***	
Grosimea recomandată a filmului uscat (2 straturi)	75 µm(±10)	

* În funcție de metoda de aplicare și de gradul de absorbție al suprafeței.

** Numai pentru alb

*** În funcție de nuanță, de metoda de aplicare și de gradul de absorbție al suprafeței

Wood Plus™

Email pentru suprafețe de lemn și suprafețe metalice

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Pentru a asigura o bună aderență, suprafața pe care se aplică produsul trebuie să fie uscată, solidă și fără urme de praf, grăsimi, reziduuri, vopsea scorojită etc. Dacă suprafața prezintă urme de rugină, șlefuiți-o cu un șmirghel adecvat și îndepărtați reziduurile. Șlefuirea umedă este metoda recomandată pentru pregătirea suprafeței. Evitați generarea de praf și expunerea la praf.

- » **Pe suprafețe noi din lemn:** Înainte de aplicarea stratului de finisare, aplicați 1 strat de **KRAFT WOOD CARE** pentru protecție împotriva insectelor, ciupercilor etc., apoi aplicați 1-2 straturi de **KRAFT VELATOURA**.
- » **Pe suprafețe metalice noi:** Înainte de aplicarea stratului de acoperire superior, aplicați 1-2 straturi de **KRAFT RUST BLOCKER** sau de **KRAFT MINIO**.
- » **Pe suprafețe minerale:** Înainte de aplicarea stratului de acoperire superior, aplicați 1 strat de **KRAFT VELATOURA** sau de **KRAFT STAIN BLOCKER**.
- » **Pe suprafețele vopsite:** Verificați starea suprafeței. Dacă este bună, îndepărtați toate reziduurile existente de vopsele vechi și aplicați direct culoarea.

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE

- » În caz de ploaie iminentă, evitați aplicarea în următoarele 7 zile.
- » Umiditatea suprafeței de lemn nu trebuie să depășească 10%.
- » Înainte de a începe vopsirea, diluați produsul până la 2% v/v cu **KRAFT BRUSH SOLVENT** sau **KRAFT NITRO 1100** pentru aplicare cu pistol de pulverizare airless, apoi amestecați bine.
- » Puteți aplica produsul cu pensula, cu trafaletul sau cu pistolul de pulverizare airless.
- » Produsul trebuie nuanțat numai cu sistemul de colorare **KRAFT INSPIRED COLOR**, pe bază de colorare recomandată.
- » Pentru uniformitatea nuanței și a finisajului, este recomandabil ca produsul să provină din același lot. În caz că loturile diferă, este indicat să amestecați produsul din recipiente provenind din loturi diferite, într-un recipient mai mare.
- » Aplicați 2 straturi de **KRAFT WOOD PLUS**, pentru un rezultat ideal.
- » A se aplica în spații deschise sau bine ventilate.
- » Timpul minim de așteptare înainte de reaplicare: 24-48 ore.
- » Evitați aplicarea în strat foarte gros.
- » În cazul nuanțelor închise, timpul de așteptare recomandat până la reaplicare este de 48 de ore.

- » Timpul de uscare superficială (la atingere): 4-5 ore, la o temperatură de 25°C și o umiditate relativă de 50%. Timpul de uscare depinde de condițiile meteorologice.
- » Dacă alegeți o nuanță închisă cu putere de acoperire scăzută sau o nuanță cu eticheta relevantă din paletarul **KRAFT INSPIRED COLLECTION**, este recomandabil să aplicați în prealabil **KRAFT VELATOURA** într-o nuanță mai deschisă din aceeași familie de culori, sau **KRAFT RUST BLOCKER** în cea mai apropiată nuanță.
- » Nu aplicați la temperaturi sub 5°C sau peste 35°C și la o umiditate relativă de 65% sau mai mare.
- » Culoarea finală a lemnului depinde de culoarea inițială și de vechimea acestuia.
- » Nu aplicați la temperaturi de sub 10°C sau de peste 35°C și la o umiditate relativă de 60% sau mai mare.

INSTRUCȚIUNI DUPĂ UTILIZARE

- » Curățați uneltele de vopsit, imediat după utilizare, cu **KRAFT BRUSH SOLVENT**, și apoi cu apă caldă și săpun.
- » Închideți bine recipientul, după utilizare, pentru a păstra restul de produs în stare bună, în vederea utilizării viitoare. Păstrați recipientul cu produs, înainte sau după deschidere, într-un loc răcoros, ferit de lumina soarelui sau de îngheț.
- » Suprafața vopsită nu trebuie folosită mai devreme de 48 de ore de la vopsire și dacă nu este complet uscată.
- » Suprafața vopsită nu trebuie spălată mai devreme de 30 de zile de la aplicarea vopselei.

AMBALARE

Produsul este disponibil în culoarea Alb și în bazele de colorare P, D și A, pentru finisaj lucios și satinat, și în varianta Alb mat. Produsul este ambalat în recipiente de 0,75L și 2,5L.

SĂNĂTATE, SIGURANȚĂ & INSTRUCȚIUNI DE PROTECȚIA MEDIULUI

Citiți eticheta, înainte de a utiliza produsul. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați Fișa cu date de securitate a materialelor.

Telefon Centrul de informare toxicologică:

+021/318 36 06 int. 104

DEPOZITARE

Depozitați produsul la temperaturi cuprinse între 5°C și 35°C, într-un loc ferit de acțiunea directă a razelor solare și de ploaie, timp de maximum 24 de luni de la data fabricației. Păstrați recipientele cu produs închise ermetic, pe perioada când nu le utilizați.

