

Wood Plus™



Emajl za drvo i metal



RAZREĐIVANJE
0-2%



POKRIVNOST
16-18m²/L



ALAT ZA PRIMENU
četka, valjak,
bezvazdušni pištolj za
prskanje



SUSENJE
4-5 sati

» Odlična završnica i tekstura

Emajl boja visokog kvaliteta na bazi rastvarača za drvo i metal. Obezbeđuje odličnu pokrivenost i belinu, a idealna je za bojenje bilo koje unutrašnje ili spoljašnje drvene površine, kao što su ormarići, vrata, prozori itd. Pogodna je i za bojenje metala i zidova. Stvara vrhunsku, glatku i izdržljivu površinu sa odličnom završnom obradom. Čak i nakon primene četkom, linije ravnomerno blede, stvarajući prelepu površinu. Odlikuje se odličnim nivelisanjem, obradivošću i izuzetnom pokrivenošću. Dugi niz godina zadržava svoju boju i pri nepovoljnim vremenskim uslovima. Formira izdržljiv film na površini, preteći skupljanje i širenje drvene površine, sprečavajući prodor vlage.

A/d (SB) Boje za unutrašnje/spoljašnje obloge i za drvo i metal

- VOC granična vrednost: 300g/L
- Maksimalna koncentracija VOC proizvoda spremnog za upotrebu: 299g/L

» Izuzetna pokrivenost

» Izvrsna obradivost

TEHNIČKI PODACI

Vrsta veziva	Alkidne smole	
Gustina ISO 2811 @ 25°C	0,93 – 1,45 g/mL*	
Sadržaj čvrstih materija w/w ISO 3251	75% (±5)	
Viskoznost ASTM D 562-05 pri 25°C	110 KU (±20)	
Viskoznost tokom primene ASTM D 562-05 pri 25°C	70 KU (±20)	
Nivo sjaja @ 20° ISO 2813	Sjajno	>80GU
	Saten	
	Mat	
Nivo sjaja @ 60° ISO 2813	Sjajno	>90GU
	Saten	40-80GU
	Mat	<8,0GU
Nivo sjaja @ 85° ISO 2813	Sjajno	
	Saten	
	Mat	<25GU
Vreme sušenja (snimač) ASTM D-5895	1-3 sata*	
Indeks beline ASTM E 313-98	81,0 (±6) **	
Indeks žutosti ASTM E 313-98	0,0 (±2) **	
König tvrdoća klatna ISO 1522	Sjajno	20-30 s
	Saten	25-50 s
	7 dana pri 100µm WFT	
Unakrsno sečenje (adhezija) ISO 2409	Klasa 0: (<5% defolijacije na metalnom panelu R-36)	
Pokrivenost po sloju	16-18 m²/L***	
Preporučena debljina suvog filma (2 sloja)	75 µm(±10)	

* U zavisnosti od načina nanošenja i površinske apsorpcije.

** Samo za belu.

*** U zavisnosti od nijanse, načina nanošenja i površinske apsorpcije

Wood Plus™

Emajl za drvo i metal

PRIPREMA POVRŠINE

Da bi se osiguralo dobro prijanjanje, površina mora biti suva, čvrsta, bez prašine, masnoća, ostataka, oštećene boje i dr. U slučaju rđe, obrusiti površinu odgovarajućim brusnim papirom i ukloniti ostatke. Mokro brušenje se preporučuje za pripremu površine. Izbegavati stvaranje prašine i izlaganje istoj.

- » **Na novim drvenim površinama:** Pre nanošenja završnog premaza naneti 1 sloj **KRAFT WOOD CARE** za zaštitu od crvotočine, gljivica i sl., a zatim naneti 1-2 sloja **KRAFT VELATOURA**.
- » **Na nove metalne površine:** Pre nanošenja završnog premaza naneti 1-2 sloja **KRAFT RUST BLOCKER** ili **KRAFT MINIO**.
- » **Na mineralnim površinama:** Pre nanošenja završnog premaza naneti 1 sloj **KRAFT VELATOURA** ili **KRAFT STAIN BLOCKER**.
- » **Na obojenim površinama:** Proveriti stanje površine. Ako je dobro, ukloniti sve postojeće ostatke starih boja i direktno naneti boju.

UPUTSTVA ZA PRIMENU

- » U slučaju očekivane kiše, izbegavati nanošenje narednih 7 dana.
- » Vlažnost drvene površine ne sme biti veća od 10%.
- » Pre nego što započnete sa bojenjem, razrediti proizvod do 2% sa **KRAFT BRUSH SOLVENT** ili **KRAFT NITRO 1100** za nanošenje bezvazdušnim pištoljem za prskanje i dobro promešati.
- » Može se naneti četkom, valjkom ili bezvazdušnim pištoljem za prskanje.
- » Proizvod treba tonirati samo u **KRAFT INSPIRED COLOR** sistemu za toniranje boja na preporučenoj bazi za toniranje.
- » Za konzistenciju nijanse i završne obrade, preporučljivo je koristiti posude istog serijskog broja. U slučaju različitih serijskih brojeva, preporučuje se mešanje boja u većoj posudi.
- » Naneti 2 sloja **KRAFT WOOD PLUS** za postizanje idealnog rezultata.
- » Nanositi na otvorenom ili u dobro provetrenom prostoru.
- » Minimalno vreme do ponovnog nanošenja: 24-48 sati.
- » Izbegavati nanošenje veoma debelog sloja.
- » U slučaju tamnih nijansi, preporučeno vreme čekanja do ponovnog premazivanja je 48 sati.
- » Suvo na dodir: 4-5 sati na 25°C i 50% relativne vlažnosti vazduha. Vreme sušenja zavisi od vremenskih uslova.
- » Ako je odabrana tamna nijansa niske pokrivenosti ili nijansa sa

odgovarajućom oznakom iz **KRAFT INSPIRED COOLECTION** ton karte, preporučuje se prethodno nanošenje **KRAFT VELATOURA** tonirane u svetlijoj nijansi iz iste porodice boja ili **KRAFT RUST BLOCKER** u približnoj nijansi.

- » Završna boja drveta zavisi od njegove početne boje i starosti.
- » Ne primenjivati na temperaturama ispod 10°C ili iznad 35°C i pri relativnoj vlažnosti vazduha od 60% ili više.

UPUTSTVA NAKON UPOTREBE

- » Odmah očistiti alat pomoću **KRAFT BRUSH SOLVENT**, a zatim toplom vodom i sapunom.
- » Dobro zatvoriti ambalažnu posudu kako bi se sačuvao proizvod u dobrom stanju za buduću upotrebu. Čuvati na hladnom mestu pre ili nakon otvaranja, izbegavajući izlaganje sunčevoj svetlosti ili smrzavanju.
- » Obojenu površinu ne treba koristiti ako nije suva i ne ranije od 48 sati nakon bojenja.
- » Obojenu površinu ne treba prati bar 30 dana nakon nanošenja boje.

PAKOVANJE

Dostupno u beloj boji i u bazama za toniranje P, D, A u sjajnom i saten završnom sjaju i u beloj mat boji, u posudama od 0,75L i 2,5 L.

UPUTSTVA O ZDRAVLJU, BEZBEDNOSTI I ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

Pažljivo pročitati uputstva na ambalaži pre upotrebe. Za više informacija pogledati Bezbednosni list.

Broj telefona Centra za kontrolu trovanja:

011 360 8440

SKLADIŠTENJE

Čuvati proizvod na temperaturama između 5°C i 35°C izbegavajući izlaganje direktnoj sunčevoj svetlosti i kiši, najviše 24 meseca od datuma proizvodnje. Čuvati ambalažne posude čvrsto zatvorene kada se proizvod ne koristi.

09/2023 OVAJ TEHNIČKI LIST ZAMENJUJE SVA PRETHODNA IZDANJA RELEVANTNA ZA OVAJ PROIZVOD

2/2

KLAUZULA O ODBIJANJU ODGOVORNOSTI: Gore navedeni tehnički podaci, informacije, preporuke i smernice zasnivaju se na naučnim i tehničkim saznanjima, laboratorijskim studijama i dugogodišnjem iskustvu. Međutim, gorenavedene informacije se smatraju indikativnim i treba ih preispitati u svakom slučaju u vezi sa svim specifičnim uslovima primene. Shodno tome, podobnost svakog proizvoda tokom bilo koje primeni mora biti procenjen nakon uvida ažuriranog Tehničkog lista i veb-sajta www.kraftpaints.com, kao i nakon kontaktiranja odeljenja za tehničku podršku, u slučaju potrebe. Naša kompanija garantuje kvalitet samog proizvoda, dok je u svakom slučaju korisnik/aplikator isključivo odgovoran za bilo kakve neželjene neuspehe nakon korišćenja proizvoda.

DF D.O.O. BEOGRAD - Member of Druckfarben Group

MILORADA MIŠKOVIĆA 36, 11 010 BEOGRAD - SERBIA | TEL.: +381 11 4567 751

e-mail: office@df.rs

www.druckfarbengroup.com | www.kraftpaints.com