

# Wood Shield™



ΑΡΑΙΩΣΗ  
0%



ΑΠΟΔΟΣΗ  
11 - 13m<sup>2</sup>/L



ΜΕΘΟΔΟΣ  
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  
πινέλο



ΣΤΕΓΝΩΜΑ  
½ - 1 ώρα

Βερνίκι εμποτισμού  
πολυουρεθάνης νερού

» Υψηλή προστασία από την UV ακτινοβολία » Στεγνώνει γρήγορα » Εφαρμόζεται εύκολα, δε στάζει

Ακρυλικό βερνίκι εμποτισμού πολυουρεθάνης. Προστατεύει, αδιαβροχοποιεί, διακοσμεί το ξύλο. Κατάλληλο για εξωτερικές και εσωτερικές ξύλινες επιφάνειες, όπως πόρτες, παράθυρα, κουφώματα, πέργκολες, φράχτες, επενδύσεις. Τα ενσωματωμένα φίλτρα κατά της υπεριώδους ακτινοβολίας και τα ειδικά πρόσθετα που περιέχει ενισχύουν την υδραπωθητική του ιδιότητα, προστατεύοντας αποτελεσματικά από τον ήλιο, τη βροχή, την υγρασία και από τους ρύπους. Παράλληλα λόγω των βιοκτόνων που περιέχει, αποτρέπει αποτελεσματικά την ανάπτυξη μούχλας και μυκήτων στον υμένα του. Είναι πολύ ήπιας οσμής, εμποτίζει εις βάθος και εφαρμόζεται εύκολα σε κάθετες επιφάνειες ή σε δοκάρια γιατί δε στάζει. Η ελαστικότητα του επιτρέπει να παρακολουθεί τις συστολές-διαστολές του ξύλου, χωρίς σκασίματα ή ξεφλουδίσματα.

Εσωτερικής/Εξωτερικής χρήσης προϊόντα χρώσης ξύλου χωρίς σχηματισμό υμενίου Α/στ (Υ).

- Οριακή τιμή: 130g/L.
- Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε., έτοιμου προς χρήση προϊόντος: 129 g/L

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος Φορέα	PU/Ac
Πυκνότητα ISO 2811 @ 25°C	1,02 g/mL (±0,02)
Στερεά κατά βάρος ISO 3251-03	26,5% (±3) *
Ιξώδες Flow Cup No 4 @ 25°C ISO 2431	35sec (±6) *
pH	8,8-9,8
Απόδοση ανά στρώση	11-13 m <sup>2</sup> /L**

\* Ανάλογα την απόχρωση

\*\* Ανάλογα την απορροφητικότητα της επιφάνειας και τις συνθήκες βαφής

## Wood Shield™

Βερνίκι εμποτισμού  
πολυουρεθάνης νερού

### ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή, σταθερή και καθαρή από σκόνης, λοιπά υπολείμματα και σαθρές παλιές βαφές.

» **Σε νέες επιφάνειες:** Πριν την εφαρμογή του βερνικιού εμποτισμού, προηγείται αφαίρεση λαδιών και ρετινιών με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ, αποκαρτίρισμα παράλληλα με τα νερά του ξύλου, απομάκρυνση της σκόνης με ένα υγρό χωρίς χνούδι ύφασμα. Θεραπεύστε τους ρόζους, εφαρμόστε 1 στρώση KRAFT WOOD CARE ή KRAFT WOOD CARE AQUA συντηρητικό για προστασία από τα ξυλοφάγα έντομα και τους μύκητες.

» **Σε ήδη βαμμένες επιφάνειες:** Πριν την εφαρμογή του βερνικιού εμποτισμού, αφαιρέστε όλα τα παλιά χρώματα ή βερνίκια με KRAFT REMOVER και μετά καθαρίστε την επιφάνεια με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ ή αποκαρτίριστε καλά μέχρι απομάκρυνσης τους με το κατάλληλο γυαλόχαρτο. Μετά το πλήρες στέγνωμα της επιφάνειας και της πλήρης απομάκρυνσης όλων των υπολειμμάτων, επισκευάστε όλα τα ελαττωματικά σημεία του ξύλου με τον κατάλληλο στόκ.

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- » Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση.
- » Ελέγξτε την υγρασία της προ βαφής επιφάνειας. Να μην υπερβαίνει το 10%.
- » Να μην εφαρμόζεται σε ξυλίνες επιφάνειες που βρίσκονται σε επαφή με το έδαφος ή το νερό.
- » Η αντοχή του υλικού μειώνεται σε περίπτωση εφαρμογής του σε οριζόντιες επιφάνειες που πατιούνται.
- » Μερικά είδη ξύλου όπως η εμποτισμένη δρυς και το Iroko μειώνουν την ανθεκτικότητα του υλικού.
- » Κατάλληλο εργαλείο βαφής είναι το πινέλο.
- » Εφαρμόστε 2-3 στρώσεις KRAFT WOOD SHIELD για ιδανικό αποτέλεσμα.
- » Σε πολύ εκτεθειμένες επιφάνειες εφαρμόστε 3 στρώσεις KRAFT WOOD SHIELD.
- » Το άχρωμο συστατικό για επαναβαφή εφόσον έχει χρησιμοποιηθεί νωρίτερα κάποιο έγχρωμο και δεν επιθυμούμε να σκουραίνει περισσότερο η επιφάνεια.
- » Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής 24 ώρες.

- » Επιφανειακό στέγνωμα σε 1/2-1 ώρα στους 25°C και σχετική υγρασία 60%. Ο χρόνος στεγνώματος επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες.
- » Η τελική απόχρωση του ξύλου εξαρτάται από το αρχικό χρώμα και την ηλικία του.
- » Μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω από 10°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του 60% σχετικής υγρασίας.

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- » Κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση και αποθηκεύστε το πριν και μετά τη χρήση σε δροσερό μέρος μακριά από την έκθεση στον ήλιο ή τον παγετό.
- » Καθαρίστε αμέσως τα εργαλεία μετά τη χρήση τους με ζεστό νερό και σαπούνι.
- » **Έως 7 χρόνια προστασία:** Προορίζεται για κατάλληλα προετοιμασμένα ξύλα όπου έχει εφαρμοστεί μία στρώση KRAFT WOOD CARE ή KRAFT WOOD CARE AQUA και 3 στρώσεις βερνίκι. Εξαρτάται από την έκθεση σε καιρικές συνθήκες. Η περίοδος μπορεί να μειωθεί εάν το ξύλο εκτεθεί σε δυσμενείς συνθήκες σε Νοτιοδυτικού προσανατολισμού, ή σε επιφάνεια με υγρασία και στάσιμα νερά

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε διάφανο και σε 11 έτοιμες αποχρώσεις ξύλου σε συσκευασίες των 0,75L και 2,5L.

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση το δοχείο του προϊόντος. Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

210 7793 777

### ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C.

