

# Yacht Care™

Lak za jahte



RAZREĐIVANJE  
0-5%



POKRIVNOST  
14-16 m²/L



ALAT ZA PRIMENU  
četka, valjak ili  
bezbazdušni pištolj za  
prskanje



SUSENJE  
2-4 sata

## » Visoka izdržljivost

Izdržljiv, zaštitni i dekorativni, poliuretanom modificirani, bezbojni lak sa snažnim UV filterima. Pogodno za sve spoljašnje drvene površine kao što su drveni čamci, jahte, spoljašnji nameštaj, pergole, okviri, vrata, prozori i sl. Odlikuje se izuzetnom izdržljivošću zahvaljujući visokoj koncentraciji u UV filterima i sprečava pucanje i ljuštenje. Formira elastičnu, voodopornu površinu, štiteći drvo izloženo moru (voda i so) i intenzivnoj izloženosti sunčevoj svetlosti dugi vremenski period.

### A/e (SB) Lakovi za unutrašnju/spoljašnju upotrebu za završnu dekoraciju drveta

- VOC granična vrednost: 400g/L
- Maksimalna koncentracija VOC proizvoda spremnog za upotrebu: 399g/L

## » Izuzetna voodopornost

## » Otpornost na UV zračenje

### TEHNIČKI PODACI

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Vrsta veziva                          | Alkidne/PU smole |
| Gustina ISO 2811 @ 25°C               | 0,92 g/mL(±0,02) |
| Sadržaj čvrstih materija w/w ISO 3251 | 61% (±3)         |
| Viskoznost ASTM D 562-05 pri 25°C     | 80 KU (±10)      |
| Nivo sjaja @ 60° ISO 2813             | >92,0GU          |
| Vreme sušenja (snimač) ASTM D-5895    | 1-3 sata         |
| Pokrivnost po sloju                   | 14-16 m²/L*      |

\* U zavisnosti od načina nanošenja i površinske apsorpcije.

# Yacht Care™

Lak za jahte

## PRIPREMA POVRŠINE

Da bi se osiguralo dobro prianjanje, površina mora biti suva, čvrsta, bez prašine, buđi, ostataka, oštećene boje itd. Brusiti odgovarajućim brusnim papirom duž teksture i dobro izgladiti površinu. Preporučuje se mokro brušenje kako bi se izbeglo stvaranje prašine i izlaganje istoj.

- » **Na novim drvenim površinama:** Pre nanošenja laka, ukloniti masnoću i smole pomoću KRAFT BRUSH SOLVENT, brusiti duž teksture i ukloniti prašinu vlažnom krpom koja ne ostavlja dlačice. Naneti 1 sloj KRAFT WOOD CARE za zaštitu od crvotočine i gljivica.
- » **Na starim drvenim površinama:** Ukloniti sve ostatke starih boja ili lakova pomoću KRAFT REMOVER, a zatim očistiti površinu rastvaračem.
- » **Na obojenim površinama:** Proveriti stabilnost površine. Ako je dovoljno dobra, direktno naneti lak. Ako nije, ukloniti sve ostatke starih boja ili lakova pomoću KRAFT REMOVER, očistiti površinu pomoću KRAFT BRUSH SOLVENT ili dobro obrusiti odgovarajućim brusnim papirom. Nakon što se površina sasvim osuši i svi ostaci su uklonjeni, popraviti sve oštećene delove drveta odgovarajućim kitom, a zatim naneti lak.

## UPUTSTVA ZA PRIMENU

- » Pre nego što započnete sa bojenjem, razrediti 5% sa KRAFT BRUSH SOLVENT ili KRAFT NITRO 1100 za nanošenje bezvazdušnim pištoljem za prskanje i dobro promešati.
- » Vlažnost drvene površine ne sme biti veća od 10%.
- » Ne nanositi na drvene površine koje su u kontaktu sa zemljom ili vodom.
- » Izdržljivost materijala se umanjuje kada se nanosi na horizontalne površine koje trpe mehanička naprezanja.
- » Može se nanositi četkom, valjkom ili bezvazdušnim pištoljem za prskanje.
- » Naneti 2 sloja KRAFT YACHT CARE za postizanje idealnog rezultata.
- » Nanositi na otvorenom ili u dobro provetrenom prostoru.
- » Minimalno vreme do ponovnog nanošenja: 24 sata.
- Suvo na dodir: 2-4 sata na 25°C i 50% relativne vlažnosti vazduha. Vreme sušenja zavisi od vremenskih uslova.
- Ne primenjivati na temperaturama ispod 5°C ili iznad 35°C i na relativnoj vlažnosti vazduha od 60% ili višoj.

## UPUTSTVA NAKON PRIMENE

- » Odmah očistiti alat pomoću KRAFT BRUSH SOLVENT, a zatim toplom vodom i sapunom.
- » Dobro zatvoriti ambalažnu posudu kako bi se sačuvao proizvod u dobrom stanju za buduću upotrebu. Čuvati na hladnom mestu pre ili nakon otvaranja, izbegavajući izlaganje sunčevoj svetlosti ili smrzavanju.
- » Izbegavati izlaganje obojene površine kiši 5 narednih dana nakon nanošenja.

## PAKOVANJE

Dostupno u bezbojnoj nijansi, sjajnom završnom sjaju, u posudi od 0,75L.

## UPUTSTVA O ZDRAVLJU, BEZBEDNOSTI I ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

Pažljivo pročitati uputstva na ambalaži pre upotrebe. Za više informacija pogledati Bezbednosni list.

Broj telefona Centra za kontrolu trovanja:

**011 360 8440**

## SKLADIŠTENJE

Čuvati proizvod na temperaturama između 5°C i 35°C izbegavajući izlaganje direktnoj sunčevoj svetlosti i kiši, najviše 24 meseca od datuma proizvodnje. Čuvati ambalažne posude čvrsto zatvorene kada se proizvod ne koristi.

09/2023 OVAJ TEHNIČKI LIST ZAMENJUJE SVA PRETHODNA IZDANJA RELEVANTNA ZA OVAJ PROIZVOD

2/2

KLAUZULA O ODBIJANJU ODGOVORNOSTI: Gore navedeni tehnički podaci, informacije, preporuke i smernice zasnivaju se na naučnim i tehničkim saznanjima, laboratorijskim studijama i dugogodišnjem iskustvu. Međutim, gorenavedene informacije se smatraju indikativnim i treba ih preispitati u svakom slučaju u vezi sa svim specifičnim uslovima primene. Shodno tome, podobnost svakog proizvoda tokom bilo koje primene mora biti procenjen nakon uvida ažuriranog Tehničkog lista i veb-sajta [www.kraftpaints.com](http://www.kraftpaints.com), kao i nakon kontaktiranja odeljenja za tehničku podršku, u slučaju potrebe. Naša kompanija garantuje kvalitet samog proizvoda, dok je u svakom slučaju korisnik/aplikator isključivo odgovoran za bilo kakve neželjene neuspehe nakon korišćenja proizvoda.