


Fine Repair 83



Ρητινούχο, λεπτόκοκκο, ινοπλισμένο, θιξοτροπικό, επισκευαστικό κονίαμα σκυροδέματος μεγάλων αντοχών

- » Κατάλληλο για χρήση σε κατασκευές σκυροδέματος, φέρουσες και μη
- » Θιξοτροπικό (δεν «κρεμάει»)
- » Πάχος εφαρμογής 5-35mm (τοπικά έως 50mm)
- » Φυσικές ύλες ανακύκλωσης (Recycled Green Technology)
- » Λεπτόκοκκο φινίρισμα
- » Εμπεριέχει αναστολέα διάβρωσης
- » Εξαιρετική πρόσφυση στο υπόστρωμα
- » Μη συρρικνούμενο & με ελεγχόμενη ενυδάτωση
- » Μη διαβρωτικό (δεν εμπεριέχει χλωριόντα και ασβέστη)
- » Ανθεκτικό σε θερμοκρασιακές μεταβολές
- » Εσωτερική και εξωτερική χρήση

Το **Fine Repair 83** είναι ένα ρητινούχο, λεπτόκοκκο, θιξοτροπικό, επισκευαστικό κονίαμα ενός συστατικού, ενισχυμένο με προηγμένες ρητίνες πρόσφυσης και θιξοτροπίας καθώς και με ίνες πολυπροπυλενίου. Εμπεριέχει φυσικές υδραυλικές συνδετικές ύλες ανακύκλωσης (Recycled Green Technology) και ανόργανα φυλλοπυριτικά πρόσθετα τα οποία βελτιώνουν την εργασιμότητα, ρυθμίζουν τους μηχανισμούς ενυδάτωσης-συρρίκνωσης και βελτιώνουν τις μηχανικές

αντοχές. Δεν διαβρώνει τους μεταλλικούς οπλισμούς καθώς έχει μηδενικό ποσοστό χλωριόντων και ασβέστη. Κατατάσσεται ως επισκευαστικό κονίαμα σκυροδέματος τύπου **PCC R3** κατά **EN 1504-3 & EN 1504-9:2008 (Αρχή 3 Αποκατάσταση Σκυροδέματος – Μέθοδοι 3.1 & 3.2, Αρχή 4 Ενίσχυση Δομικών Στοιχείων – Μέθοδος 4.4, Αρχή 7 Διατήρηση & Αποκατάσταση Παθητικότητας – Μέθοδοι 7.1 & 7.2)**

Fine Repair 83

Ρητινούχο, λεπτόκοκκο, ινοπλισμένο, θιξοτροπικό, επισκευαστικό κονίαμα σκυροδέματος μεγάλων αντοχών

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Το **Fine Repair 83** είναι κατάλληλο για επισκευές, δομτικές και μη, στοιχείων σκυροδέματος σε κάθετες κι οριζόντιες επιφάνειες. Είναι ιδανικό για αποκατάσταση αποσαθρωμένων τμημάτων σκυροδέματος (π.χ. λόγω ενανθράκωσης, διάβρωσης, ρηγμάτωσης, καταπόνησης). Ακόμη, χρησιμοποιείται για δομτική ενίσχυση σκυροδέματος, επαναφέροντας ή αναβαθμίζοντας την φέρουσα ικανότητα του στοιχείου της κατασκευής. Επιπλέον, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο διατήρησης ή αποκατάστασης της παθητικότητας (προστασία του οπλισμού του σκυροδέματος).

Εφαρμόζεται, ενδεικτικά, σε επιφάνειες σκυροδέματος όπως: τοιχία, κολώνες, δοκάρια, προβόλους μπαλκονιών, σπηθαία, σκάλες, οροφές, δάπεδα, όπου απαιτείται επισκευή, αποκατάσταση, ενίσχυση, γέμισμα «φωλιών», εξομάλυνση & πλήρωση άκαμπτων αρμών, κ.α. Ιδανικό για εφαρμογές όπου απαιτείται καλαίσθητο λεπτόκοκκο φινίρισμα.

Εφαρμόζεται σε πάχη 5 – 35mm ανά στρώση (τοπικά έως 50mm).

Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (Συνθήκες μέτρησης 20°C και 60% Σχετική υγρασία)	
Χρώμα	Γκρι
Αναλογία ανάμιξης	4.75 lt νερό σε 25 kg Fine Repair 83
Μέγιστη διάμετρος κόκκου κονιάματος	1200μm
Φαινόμενη πυκνότητα ξηρού κονιάματος	1,50 ± 0,05kg/l
Φαινόμενη πυκνότητα νωπού μίγματος	2,10 ± 0,05kg/l
Θερμοκρασία εφαρμογής	Από +5°C έως +35°C
Πάχος εφαρμογής	5-35 mm
Χρόνος ζωής στο δοχείο (pot life)	1 ώρα
Κατανάλωση	1.6 kg/m ² /mm

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	
Αντοχή σε θλίψη, EN 12190	≥ 34MPa
Περιεκτικότητα σε χλωριόιόντα, EN 1015-17	≤ 0,01%
Πρόσφυση σε σκυρόδεμα, EN 1542	≥ 2,50 MPa
Αντίσταση στην ενανθράκωση, EN 13295	περνάει
Μέτρηση ελαστικότητας, EN 13412	≥ 20,0 GPa
Θερμική συμβατότητα μετρημένη ως πρόσφυση στο σκυρόδεμα μετά από : • 50 κύκλους ψύξης –απόψυξης με αντιπαγετικά άλατα, EN 13687-1 • 30 κύκλους καταγίδας, EN 13687-2 • 30 κύκλους ξηρής θέρμανσης	≥ 2,50 MPa
Τριχοειδής απορρόφηση νερού, EN 13057	≤ 0,38kg ·m ⁻² ·h ^{-0.5}
Αντίδραση στη φωτιά, EN 13501-1	A1

Fine Repair 83

Ρητινούχο, λεπτόκοκκο, ινοπλισμένο, θιξοτροπικό, επισκευαστικό κονίαμα σκυροδέματος μεγάλων αντοχών

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

1. ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ: Για την εξασφάλιση καλής πρόσφυσης η επιφάνεια εφαρμογής θα πρέπει να είναι καθαρή, συμπαγής, αδρή και ελεύθερη από σκόνες, λάδια, ασβέστη, πίσσες και σαθρά στοιχεία.

Πριν την εφαρμογή διαβρέχεται το υπόστρωμα με νερό. Τυχόν περίσσεια νερού αφήνεται να εξατμιστεί ή απομακρύνεται με πεπιεσμένο αέρα.

Σε περιπτώσεις όπου το υπόστρωμα εμφανίζει μεγάλη απορροφητικότητα συστήνεται να προηγηθεί αστάρωμα με **Eco Dur Aqua** της **KRAFT PAINTS** σε αραίωση 1:1 έως 1:2 με νερό. Προσοχή: Η αραίωση του ασταριού πρέπει να είναι τέτοια ώστε να απορροφάται πλήρως και να μην δημιουργείται φιλμ στην επιφάνεια.

Σε περιπτώσεις οξειδωμένου οπλισμού σκυροδέματος, απομακρύνεται επιμελώς (με μηχανικά μέσα, υδροβολή ή αμμοβολή) η σκουριά και λοιπά χαλαρά προσκολλημένα σωματίδια, περιμετρικά και ομοιόμορφα όλης της επιφάνειας (όπου είναι εφικτό). Στη συνέχεια, συνιστάται να εφαρμόζεται επάνω στον οπλισμό (ή προαιρετικά, και στην υπόλοιπη επιφάνεια όπου θα εφαρμοστούν επισκευαστικά κονιάματα, ως γέφυρα πρόσφυσης) ο ρητινούχος, αναστολέας διάβρωσης οπλισμού και γέφυρα πρόσφυσης, σε μορφή κονιάματος, **Rust Blocker Powder** της **KRAFT PAINTS**.

2. ΑΝΑΜΕΙΞΗ: Σε καθαρό δοχείο που περιέχει καθαρό νερό προστίθεται υπό συνεχή ανάδευση με τη βοήθεια ηλεκτρικού αναδευτήρα χαμηλών στροφών το περιεχόμενο της συσκευασίας (4,75 -5 lt νερό ανά 25Kg ή 1 lt

νερό ανά 5Kg **Fine Repair 83**).

Η ανάμιξη πρέπει να γίνει προσεκτικά, ώστε να μην παραμείνει ποσότητα σκόνης στα τοιχώματα ή στον πυθμένα του δοχείου. Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση όταν το μείγμα γίνει ομοιογενές, χωρίς σβόλους.

3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Η εφαρμογή του **Fine Repair 83** στο υπόστρωμα πραγματοποιείται με χρήση μεταλλικής σπάτουλας ή μυστριού σε πάχη 5-35 mm ανά στρώση (τοπικά έως και 50mm), πιέζοντας σταθερά το κονίαμα στο υπόστρωμα ώστε να καλυφθούν οι επιφανειακοί πόροι και τυχόν κενά του.

Αναλόγως των συνθηκών και του πάχους εφαρμογής, τυχόν επόμενη στρώση επαναλαμβάνεται όταν έχει αρχίσει να πήζει η προηγούμενη. Διαφορετικά, εάν επαναληφθεί αργότερα συστήνεται να προηγηθεί ελαφρά διαβροχή κι αύξηση αδρότητας («αγρίεμα») της επιφάνειας. Όταν απαιτείται χρήση καλουπιών διαμόρφωσης για την επισκευή λαμβάνεται μέριμνα αυτά να έχουν προηγουμένως διαβραχεί, χωρίς σχηματισμό λιμναζόντων νερών, και το κονίαμα επισκευής εκκύνεται προσεκτικά χωρίς να εγκλωβίζεται αέρας και να δημιουργούνται κενά.

Η επιφάνεια του **Fine Repair 83** μπορεί να φινιριστεί, εάν απαιτείται, με πήχη, μυστρί ή κατάλληλο τριβίδι μόλις το κονίαμα αρχίζει να πήζει και με ήπια μηχανική καταπόνηση κατά την επεξεργασία.

4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ: Τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται αμέσως μετά την εφαρμογή με άφθονο νερό όσο το υλικό είναι ακόμη νωπό ή διαφορετικά με μηχανικό τρόπο. Αφαιρέστε από τα εργαλεία όσο περισσότερο υλικό είναι δυνατό πριν από τον καθαρισμό.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από +5°C και πάνω από +35°C καθώς και σε σχετική υγρασία άνω του 65%.

Μην εφαρμόζετε σε περίπτωση επικείμενης βροχόπτωσης τουλάχιστον για τις επόμενες 24 ώρες από την εφαρμογή.

Επιβάλλεται κατά τη φάση ωρίμανσης του κονιάματος η περιοδική επιφανειακή διαβροχή (τουλάχιστον για 24 ώρες – ειδικά στους θερινούς μήνες για

τουλάχιστον 48 ώρες) και η συνεχής προστασία των επιφανειών έναντι ισχυρών ρευμάτων αέρα και άμεσης ηλιακής ακτινοβολίας (π.χ. με χρήση υγρής λινάτσας).

Μην εφαρμόζεται το κονίαμα σε επισκευές ελαφροβαρούς σκυροδέματος.


Μην προσθέτετε επιπλέον βελτιωτικά πρόσθετα, τσιμέντο, γύψο κι άλλα αδρανή στο μείγμα.

Fine Repair 83

Ρητινούχο, λεπτόκοκκο, ινοπλισμένο, θιξοτροπικό, επισκευαστικό κονίαμα σκυροδέματος μεγάλων αντοχών

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Η κατανάλωση κυμαίνεται μεταξύ 15 – 17 Kg/m²/cm. Εξαρτάται από το είδος του υποστρώματος, τη μέθοδο, τα εργαλεία και τις συνθήκες εφαρμογής.

 2884/2878		Druckfarben Hellas S.A. Megaridos Ave., Kallistiri area, GR-19300 Aspropyrgos, Greece
23 DoP No 05.16 Fine Repair 83 EN 1504-3 Concrete repair product for structural repair PPC mortar (based on hydraulic cement, polymer modified), Class R3		
Reaction to fire	Pending	
Compressive strength	Class R3	
Chloride ion content	≤ 0.05%	
Adhesive bond	≥ 1.5 MPa	
Carbonation resistances	Passes	
Elastic modulus	≥ 15 GPa	
Thermal Compatibility (Part 1, Freeze-Thaw)	≥ 1.5 MPa	
Capillary absorption	≤ 0.5 kg·m ⁻² ·h ^{-0.5}	
Dangerous substances	Comply with 5.4	

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

Διατίθεται σε χαρτόσακου των 25Kg, 5Kg σε γκρί απόχρωσιν.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται αποθηκευμένο σε ξηρό περιβάλλον, σε προστατευμένο από την υγρασία χώρο, στην αρχική του συσκευασία κατά προτίμηση επάνω σε παλέτες για 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση τη συσκευασία του προϊόντος. Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

210 7793 777

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
 ISO 9001 ISO 140001 ISO 50001 ISO 45001

07/2024 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ

4/4

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα άνω τεχνικά στοιχεία, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στις επιστημονικές γνώσεις, εργαστηριακές μελέτες και τη μακροχρόνια εμπειρία μας, ωστόσο οι ως άνω πληροφορίες θα πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικές και να επανεξετάζονται σε κάθε περίπτωση σε σχέση με τις εκάστοτε συνθήκες και την κάθε πρακτική εφαρμογή. Συνεπώς, θα πρέπει να εξετάζεται η καταλληλότητα του προϊόντος για κάθε συγκεκριμένη χρήση, κατόπιν ενημέρωσης από την τρέχουσα έκδοση του Εντύπου Τεχνικών Πληροφοριών στην ιστοσελίδα μας www.kraftpaints.com, καθώς και επικοινωνίας με το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας, αν υπάρχει ανάγκη. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση ο χρήστης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη σχετικά με τυχόν ανεπιθύμητες επιπτώσεις από τη χρήση του προϊόντος.

DRUCKFARBEN ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 19 300, ΑΤΤΙΚΗ | ΤΗΛ.: +30 210 55 19 500 - FAX: +30 210 55 19 501
www.druckfarbengroup.com | www.kraftpaints.com



Γραμμή Επικοινωνίας / Παραγγελιών Χωρίς Χρέωση

800 111 7700 Δευτέρα - Παρασκευή, 8.00 π.μ - 04.00 μ.μ.
 e-mail: paints.orders@druckfarben.gr